

SCHEDA TECNICA

BORDI DI SICUREZZA ABS EGGER, VERNICIABILI



In generale i "bordi verniciabili" si distinguono dai bordi di sicurezza ABS tradizionali EGGER solo in superficie. La lavorazione dei bordi verniciabili non comporta complicazioni né su impianti a ciclo continuo, né su centri di lavorazione. Per quanto riguarda la lavorazione si prega di osservare le note di lavorazione dei bordi di sicurezza ABS EGGER.

Di norma non è necessario levigare o pretrattare il bordo con del primer, tuttavia il bordo deve essere privo di sporcizia e polvere. L'impiego di agenti distaccanti, refrigeranti e detergenti di uso commerciale comporta problemi di aderenza durante la verniciatura.

Il bordo verniciabile EGGER è particolarmente idoneo alla verniciatura con vernici contenenti solventi; tuttavia anche numerose vernici a base di acqua mostrano buone proprietà di aderenza. Nel caso delle vernici monocomponente a base di acqua è indispensabile consultare il produttore della vernice ed eseguire dei tentativi nelle condizioni locali.

In combinazione con il rivestimento con pellicole di fondo EGGER le seguenti combinazioni hanno prodotto buoni risultati:

Produttore della vernice	Vernici contenenti solventi	Vernici solventi
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG Bergwerkstr. 22 A-6130 Schwaz info@adler-lacke.com www.adler-lacke.com	■	■
Akzo Nobel Wood Coatings GmbH Geschäftsbereich Zweihorn Düsseldorfer Straße 96-100 40721 Hilden zweihorn@akzonobel.com www.zweihorn.com	■	■
Sherwin-Williams ARTI GmbH Paul-Gerhard-Str. 31 42389 Wuppertal Office@arti.de www.arti.de	■	Si raccomanda di consultare il produttore della vernice
Hesse GmbH & Co.KG Warendorfer Straße 21 59075 Hamm info@hesse-lignal.de www.hesse-lignal.de	■	■
Jordan Lacke GmbH Im Kreuz 6 D-97076 Würzburg info@jordanlacke.de www.jordanlacke.de	■	Si raccomanda di consultare il produttore della vernice

Produttore della vernice	Vernici contenenti solventi	Vernici solventi
Plantag Coatings GmbH Plantagenweg 34 - 38 32758 Detmold info@plantag.de www.plantag.de	■	Si raccomanda di consultare il produttore della vernice
Remmers Baustofftechnik GmbH Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönningen Info@remmers.de www.remmers.de	■	Si raccomanda di consultare il produttore della vernice
Lackfabrik Votteler GmbH & Co. KG Schwieberdinger Str. 97/102 D-70825 Korntal-Münchingen d.info@votteler.com www.votteler.de	■	Si raccomanda di consultare il produttore della vernice

Si raccomanda di eseguire una levigatura di pulizia del rivestimento con pellicole di fondo EGGER e del bordo di sicurezza ABS EGGER, verniciabile. Per ulteriori indicazioni sul pannello rivestito consultare la scheda tecnica "TM EGGER EURODEKOR E1 GFE".

La presente scheda tecnica è stata redatta secondo esperienza e con la massima accuratezza. I dati si riferiscono a esperienze pratiche e a tentativi propri, e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Fungono da informazioni e non comportano alcuna garanzia delle proprietà dei prodotti, né idoneità per particolari utilizzi. Non ci si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa, errori ortografici o altre sviste. Inoltre dallo sviluppo continuo dei laminati EGGER e dalle modifiche apportate alle norme e ai documenti di diritto pubblico possono risultare cambiamenti tecnici. Di conseguenza il contenuto della presente scheda tecnica non può fungere né da istruzione per l'uso, né da base giuridicamente vincolante. In via di principio saranno applicate le condizioni generali di vendita e fornitura.