

# Aushaltungsrichtlinie Sägeholz Kiefer PZ Abschnitte

DBBRI347 - DB - DE

## Inhalt

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | <b>Geltungsbereich</b> .....                                    | 1 |
| 2. | <b>Zielsortiment Kiefernabschnitte (Pinus sylvestris)</b> ..... | 1 |
| 3. | <b>Qualitätskriterien der Sortierung</b> .....                  | 1 |

## 1. Geltungsbereich

|                 |                 |           |
|-----------------|-----------------|-----------|
| Land            | Werk            |           |
| Germany         | BRI             |           |
| Prozess Ebene 1 | Prozess Ebene 2 | Kompetenz |
| Einkauf         | Einkauf Holz    |           |

## 2. Zielsortiment Kiefernabschnitte (Pinus sylvestris)

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>QUALITÄT</b>     | B, C, B/C<br>Sortierung auf Basis der aktuell gültigen RVR   |
| <b>BESTELLLÄNGE</b> | 5 m und 3 m  |
| <b>LIEFERLÄNGE</b>  | Bestelllänge + 0,10 m<br>(min. 3,03 m / max. Länge 5,45 m)   |
| <b>DIMENSIONEN</b>  | Mindestzopf: 12 cm o. Rinde<br>Max. Stammfuß: 60 cm o. Rinde |

## 3. Qualitätskriterien der Sortierung

### GÜTEKLASSE B

- frisch, gesund, gerade, ohne Verfärbungen, messbare Qualitätsparameter (RVR)

### GÜTEKLASSE C

- frisch, gesund, gerade, messbare Qualitätsparameter (RVR)
- leicht unschnürige Krümmung mit geringen Ausbeuteverlusten
- oberflächlich leichte Verfärbungen und leichte Verletzungen des Stammmantels sind zulässig
- jahreszeitlich bedingte Bläue in frischem Holz

### GÜTEKLASSE D

- messbare Qualitätsparameter (RVR)
- stark unschnürige Krümmung mit deutlichen Ausbeuteverlusten, jedoch noch sägetauglich
- Bläue durch Überlagerung, Rotstreifigkeit
- rindenbrütende Insekten, holzbrütende Insekten (< 2mm)

|                |              |            |          |                       |         |
|----------------|--------------|------------|----------|-----------------------|---------|
| Verantwortlich | Bearbeiter   | Gültig bis | Revision | Vertraulichkeitsstufe | Seite   |
| Paul Christoph | David Patzek | 12.01.2023 | 6        | Public                | 1 von 2 |

- weitere relevante Holzfehler (Holz noch sägetauglich): Beulen, Äste, Harzgallen, Risse, usw.

### **GÜTEKLASSE NFK (nicht sägetauglich)**

- messbare Qualitätsparameter (RVR)
- dimensions- und qualitätsbedingtes Faserholz (Holz nicht mehr sägetauglich): stark unchnürige Krümmung, Weichfäule, überwallte Schältschäden, Bockkäfer- und Holzwespenbefall, starke Risse, usw.

### **GÜTEKLASSE A\_SP (nicht sägetauglich)**

- metallhaltiges Holz (Splitterholz)

### **BEMERKUNGEN**

- B/C-Verträge können vereinbart werden (C-Anteil  $\leq$  20%)
- es werden grundsätzlich ganze Schläge bereitgestellt
- eine baumarten- und längenreine Polterung und Anlieferung ist zwingend erforderlich
- schlagweise bitte den maximal möglichen Anteil an 5 m – Abschnitten aushalten
- im Einzelfall können im Vertrag abweichende Vereinbarungen getroffen werden



#### **EGGER Sägewerk Brilon GmbH**

Christoph Paul, Einkaufsleiter Sägerundholz  
Im Kissen 19  
D-59929 Brilon

[www.egger.com/holzeinkauf](http://www.egger.com/holzeinkauf)

T +49 (0) 2961 – 770 22 370  
F +49 (0) 2961 – 770 62 370  
M +49 (0) 151 – 203 10 717  
[christoph.paul@egger.com](mailto:christoph.paul@egger.com)