



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011

DOP Nr.: DOP223

1. Typ:

Spanplatte Typ: P3

2. Rezepturnummer:

Rez. 223

3. Verwendung:

Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

4. Herstellerbezeichnung:

EUROSPAN® E1 P3

5. Hersteller:

EGGER (UK) Limited
Anick Grange Road
Hexham, Northumberland
NE46 4JS
England

EGGER Panneaux & Décors
Usine de Rion des Landes
Avenue d'Albret – BP 1
40371 Rion des Landes Cedex 01
Frankreich

EGGER Panneaux & Décors
Usine de Rambervillers
ZI Blanchifontaine
88700 Rambervillers
Frankreich

6. Konformitätssystem gemäß EU 305, Anhang V:

System 4

7. Bauprodukt gemäß harmonisierter Norm

EN 13986

8. Die notifizierte Stelle:

0765
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
Bienroder Weg 54 e
38108 Braunschweig
Deutschland

hat gemäß EN 13986 System 4 die Zertifizierung vorgenommen und mit folgender Nummer ausgestellt

0765-CPD-298 Hersteller: Hexham

0765-CPD-347 Hersteller: Rambervillers

9. Leistungserklärung:

Mechanische Eigenschaften	Einheit	Plattendicken				
		[mm]	8 - 13	13 - 20	20 - 25	25 - 32
Dichte	[kg/m ³]	werksspezifisch				
Querzugfestigkeit EN 319	[N/mm ²]	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30
Biegefestigkeit EN 310	[N/mm ²]	15,0	14,0	12,0	11,0	9,0
Biege- Elastizitätsmodul EN 310	[N/mm ²]	2.050	1.950	1.850	1.700	1.550
Quellung 24h EN 317	[%]	17	14	13	13	12
Dickenquellung nach Zyklustest EN 321	[%]	14	13	12	12	11
Querzugfestigkeit nach Zyklustest EN 321	[N/mm ²]	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09
Abhebefestigkeit EN 311	[N/mm ²]	1,0				
Plattenfeuchte *1 EN 322	[%]	5-11				
Formaldehydgehalt *2 EN 120	[mg/100g]	E1				
Allgemeine Toleranzen						
Längen- und Breitentoleranz EN 324	[mm]	± 5,0				
Rechtwinkligkeit EN 324	[mm/m]	± 2,0				
Kantengeradheitstoleranz EN 324	[mm/m]	≤ 1,5				
Dickentoleranz EN 324 (geschliffene Platten)	[mm]	± 0,30				
Grenzabweichung Dichte (zum Mittelwert) EN 323	[%]	± 10				
Bauphysikalische Eigenschaften						
Brandverhaltensklasse						
Nach EN 13986 (>9 mm) und Rohdichte ≥ 600 kg/m ³		D-s2, d0				
Nach EN 13986 (< 9 mm)		E				
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl EN13986						
		μ feucht		μ trocken		
Mittlere Rohdichte 600 kg/m ³		15		50		
Mittlere Rohdichte 900 kg/m ³		20		50		
Wärmeleitfähigkeit EN 13986						
Mittlere Rohdichte 600 kg/m ³		0,12				
Mittlere Rohdichte 900 kg/m ³	[W/(m*K)]	0,18				
Schallabsorption EN 13986						
Frequenzbereich						
250 Hz bis 500 Hz		0,10				
1000 Hz bis 2000 Hz		0,25				
Biologische Dauerhaftigkeit EN 13986						
EN 335-3		Gefährdungsklasse 1 (ohne Erdkontakt; Trocken 20°C/65% RLF)				
Luftschalldämmung EN 13986						
		R = 13 x lg(mA) + 14 (mA = Plattenflächengewicht [kg/m ²])				
PCP Gehalt EN 13986						
	[ppm]	<5				

*1 Bei Auslieferung

*2 Formaldehyd Gehalt: Nach der "Chemikalienverbotsverordnung vom Oktober 1993 in Verbindung mit DiBT-Richtlinie über Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe vom Juni 1994 darf bei unbeschichtete Spanplatten ein Perforatorgrenzwert (photometrisch) von 8 mg HCHO/100g atro Platte bei einer Materialfeuchte von 6,5% nicht überschritten werden. Der gleitende Halbjahresmittelwert beträgt max. 6,5 mg HCHO/100g atro Platte. Perforatorwert nach DIN EN 120 als gleitender Halbjahresmittelwert

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Manfred Riepertinger
PM Umwelt und Basiswerkstoffe

St. Johann in Tirol 26.06.2013

Vorläufigkeitsvermerk:

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen mit und besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Merkblattes weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.