

## TECHNISCHE FICHE

### EGGER LAMINAAT MET BESCHERMFOLIE



Om EGGER laminaat tijdens het stockeren, de verwerking, het transport en de montage tegen vervuiling, krassen, enz. te beschermen, kan EGGER laminaat voorzien worden van een transparante beschermfolie.

### Beschikbaarheid

EGGER laminaat met beschermfolie wordt op aanvraag en met een minimale afnamehoeveelheid van 260 m<sup>2</sup> per uitvoering geproduceerd. De micro-laminaatkwaliteit kan niet van een beschermfolie voorzien worden. Vanwege de structuurafhankelijke eigenschappen van de beschermfolie kunnen enkel de volgende oppervlaktestructuren voorzien worden van een beschermfolie:

- ST2 Diamant
- ST9 Perfect mat
- ST15 Office
- STA1 Artwave
- SM Zijdemat

### Opslag / Verwerking

#### OPSLAG

De verwijderbare beschermfolie moet ten laatste 12 maanden na de productiedatum van het laminaat verwijderd worden omdat anders kleefresten op het oppervlak kunnen achterblijven. Het laminaat moet in de originele verpakking op een pallet, in gesloten en droge ruimtes bij ca. 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 55 tot 65% bewaard worden. Wanneer het laminaat na het openen van de originele verpakking niet onmiddellijk verwerkt kan worden of wanneer een overschot weer moet bewaard worden, moeten de laminaten volledig met een plaat afgedekt worden. Door de afdekplaat blijft de vlakheid van het laminaat en de UV-bestendigheid van de beschermfolie behouden.

#### VERWERKING

De temperatuurbestendigheid van de beschermfolie bedraagt ongeveer 70°C. Daarom zijn volgende persparameters in acht te nemen

- maximale perstempertuur 70°C bij 3 minuten perstijd
- persdruk 3,5 kg/cm<sup>2</sup>

Door de geringe warmtebestendigheid van de beschermfolie is postforming niet mogelijk.

### Leveringsvorm

EGGER laminaat met beschermfolie kan afhankelijk van het soort laminaat op rol of als vel geleverd worden. Wegens technische beperkingen kan de beschermfolie enkel op de volledige oppervlakte van het laminaat aangebracht worden.

### Recyclage / Afvalverwerking

De gebruikte beschermfolie kan gerecycleerd worden. Indien dit niet mogelijk is, kan de folie veilig in een verbrandingsinstallatie voor huisafval verwerkt worden.

Deze technische fiche werd naar eer en geweten en uiterst zorgvuldig opgesteld. De gegevens zijn gebaseerd op praktijkervaring en eigen tests en komen overeen met onze huidige kennis. Ze dienen enkel ter informatie en garanderen geen producteigenschappen of geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Onder voorbehoud van drukfouten, normfouten en vergissingen. Bovendien kunnen uit de voortdurende ontwikkeling van EGGER laminaten en uit de wijzigingen van normen en documenten van het publieke recht technische wijzigingen voortvloeien. Daarom kan de inhoud van deze technische fiche niet als gebruiksaanwijzing of als wettelijke basis worden gebruikt.