

CE TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DOP Sz.:	DOP-737-03
1 A termék egyértelmű azonosító kódja:	737 (Receptszám) 6 to 40 mm (Vastagság)
2 Rendeltetés:	OSB/3 követelményeivel összhangban, száraz és nedves környezetben történő használatra szánt, teherhordó célokra készített lemezek
3 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és elérhetősége:	EGGER OSB 3 SC EGGER România SRL Str. Austriei 2 RO-725400 Rădăuți, jud. Suceava web: www.egger.com
4 nem alkalmazható	
5 Az építési termék teljesítmény-állandóságának kiértékelésére és átvizsgálására szolgáló rendszer vagy rendszerek:	System 2+
6 Építési termék a következő harmonizált szabvány szerint:	EN 13986:2004+A1:2015
Bejelentett szerveze:	Sz.: 0766 eph – Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellerscher Weg 24 D-01217 Dresden web: www.eph-dresden.com

7 Teljesítménynyilatkozat:

Specifikáció		Egység	Vastagság [mm]						
			> 6 - 10	> 10 - <18	18 - 25	> 25 - 32	>32 - 40		
Hajlítószilárdság	acc. to EN 310 - 0° (os fő tengelynél)	N/mm ²	≥ 22	≥ 20	≥ 18	≥ 16	≥ 14	OSB/3 típusú, az EN 300 szerint	
	acc. to EN 310 – 90° (os melléktengelynél)	N/mm ²	≥ 11	≥ 10	≥ 9	≥ 8	≥ 7		
Rugalmissági modulusz	acc. to EN 310 - 0° (os fő tengelynél)	N/mm ²	≥ 3500	≥ 3500	≥ 3500	≥ 3500	≥ 3500		
	acc. to EN 310 – 90° (os melléktengelynél)	N/mm ²	≥ 1400	≥ 1400	≥ 1400	≥ 1400	≥ 1400		
Lényeges tulajdonságok		Egység	Vastagság [mm]					Harmonizált műszaki előírás	
Tartósság	24 órás vastagsági duzzadás	%	≤ 15					EN 13986:2004+A1:2015	
	Húzószilárdság lapsíkra merőlegesen	N/mm ²	≥ 0,34	≥ 0,32	≥ 0,30	≥ 0,29	≥ 0,26		
	Húzószilárdság lapsíkra merőlegesen - 1. opció	N/mm ²	≥ 0,18	≥ 0,15	≥ 0,13	≥ 0,10	≥ 0,08		
	Hajlítószilárdság - 0°-os fő tengelynél - 1. opció	N/mm ²	≥ 9	≥ 8	≥ 7	≥ 6	≥ 6		
	Gépészeti		k _{def}	k _{mod permanent}	k _{mod long}	k _{mod medium}	k _{mod short}		k _{mod instaneous}
		SC1	1,50	0,40	0,50	0,70	0,90		1,10
		SC2	2,25	0,30	0,40	0,55	0,70		0,90
	biológiai (use class)		Use class 1 & 2						
Formaldehid-leadás	az EN 717-1 szerint	ppm	≤ 0,10 - emission class E1						
PKF leadás		ppm	< 3,0						
Térfogatsűrűség		kg/m ³	≥ 600						
vízgőzáteresztő képesség	μ (dry / wet)	-	200 / 150						
Hővezetőképesség		W/mK	0,13						
Tömegre vonatkoztatott	hangnyelési együttható	-	0,10 / 0,25 (frekvenciatartomány 250 - 500 Hz / 1000-2000 Hz)						
	Hangszigetelés R	dB	R = 13 * lg(mA) + 14 (területegységnyi súlyra vonatkoztatva, frekvenciatartomány 1-3 kHz)						
Légáteresztő képesség	az EN 12114 szerint (50 Pa nyomáskülönbségnél)	m/(m ² * h)	NMT (Nincs Meghatározott Teljesítmény)						
Viselkedés tűz esetén *)		Osztály	Padlóburkolat tűzvédelmi osztálya		Legkisebb vastagság [mm]				
	OSB mögötti légrés nélkül a,b,e,f	D-s2, d0	D _{fi,s1}		9 mm				
	zárt légréssel, v. nyitott légréssel ≤ 22 mm az OSB mögött c,e,f	D-s2, d0	-		9 mm				
	zárt légréssel az OSB mögött d,e,f	D-s2, d0	D _{fi,s1}		15 mm				
	nyitott légréssel az OSB mögött d,e,f	D-s2, d0	D _{fi,s1}		18 mm				
	korlátlanul e,f	E	E _{fi}		3 mm				

Lényeges tulajdonságok		Egység	Vastagság [mm]					Harmonizált műszaki előírás
			> 6 - 10	> 10 - <18	18 - 25	> 25 - 32	>32 - 40	
Jellegzetes szilárdság								EN 13986:2004+A1:2015
Hajlító f_m	0° - fő tengely	N/mm ²	18,0	16,4	14,8	NMT	NMT	
	90° - melléktengely	N/mm ²	9,0	8,2	7,4	NMT	NMT	
Húzó f_t	0° - fő tengely	N/mm ²	9,9	9,4	9,0	NMT	NMT	
	90° - melléktengely	N/mm ²	7,2	7,0	6,8	NMT	NMT	
Nyomás f_c	0° - fő tengely	N/mm ²	15,9	15,4	14,8	NMT	NMT	
	90° - melléktengely	N/mm ²	12,9	12,7	12,4	NMT	NMT	
Nyíró, lapsíkra merőlegesen f_v	0° - fő tengely / 90° - melléktengely	N/mm ²	6,8	6,8	6,8	NMT	NMT	
Nyíró, lapsíkban f_r	0° - fő tengely / 90° - melléktengely	N/mm ²	1,0	1,0	1,0	NMT	NMT	
Átlagos merevség								
Hajlító E_m	0° - fő tengely	N/mm ²	4930	4930	4930	NMT	NMT	
	90° - melléktengely	N/mm ²	1980	1980	1980	NMT	NMT	
Húzó E_t	0° - fő tengely	N/mm ²	3800	3800	3800	NMT	NMT	
	90° - melléktengely	N/mm ²	3000	3000	3000	NMT	NMT	
Nyomás E_c	0° - fő tengely	N/mm ²	3800	3800	3800	NMT	NMT	
	90° - melléktengely	N/mm ²	3000	3000	3000	NMT	NMT	
Nyíró, lapsíkra merőlegesen G_v	0° - fő tengely / 90° - melléktengely	N/mm ²	1080	1080	1080	NMT	NMT	
Nyíró, lapsíkban G_r	0° - fő tengely / 90° - melléktengely	N/mm ²	50	50	50	NMT	NMT	
Átlykadási ellenállás (hard body impact)		N/mm ²	NMT	NMT	NMT	NPD	NMT	
Lyukfalszilárdság		N/mm ²	EN 1995-1-1, Abs. 8					
Tárcsamerevség		N/mm ²	EN 1995-1-1					
Alkalmazhatóság fal EN 12871	gyenge ütés (az EN 596 szerint)	-	Pass (Megfelelt)					
	Vastagság	mm	≥ 9 mm					
Alkalmazhatóság tetőhéjazat	Terhelési kategória	-		A	A			
	Vastagság	mm		≥ 15	≥ 18			
EN 12871, OSB 0° fő tengely	Támköz	mm		≤ 410	≤ 625			
Alkalmazhatóság padló	Terhelési kategória	-		H	H			
EN 12871, OSB 0° fő tengely	Vastagság	mm		≥ 12	≥ 18			
	Támköz	mm		≤ 625	≤ 833			

8 nem alkalmazható

A termék teljesítménye az 1.cikk szerint megfelel a 7. cikkben megadott teljesítménynek. A 3. cikk szerint a teljesítménynyilatkozat elkészítéséért egyedül a gyártó felel.

Aláíró a gyártó képviselőjében, és a gyártó nevében:



Christoph Pirckmayer
Plant Manager Technical/Production OSB

Rădăuți, 07.01.2025

*) Megjegyzés:

- a Légrés nélkül közvetlenül az A1 vagy A2-s1, d0 osztályú, minimum 10 kg/m³ térfogatsűrűségű termékeken, vagy legalább D-s2,d2 osztályú, minimum 400 kg/m³ térfogatsűrűségű termékeken beépítve.
- b A legalább E osztályú, cellulóz alapú hőszigetelő anyagból készült aljzat figyelembe vehető, amennyiben közvetlenül a faanyag mögött van beépítve; ez azonban a padlóburkolatokra nem érvényes.
- c Mögötte kialakított légréssel beépítve. A hátoldalán üreges térrel határos terméknél követelmény, hogy legalább a minimum 10 kg/m³ térfogatsűrűségű A2-s1,d0 osztálynak feleljen meg.
- d Mögötte kialakított légréssel beépítve. A hátoldalán üreges térrel határos terméknél követelmény, hogy legalább a minimum 400 kg/m³ térfogatsűrűségű D-s21,d2 osztálynak feleljen meg.
- e Padlóburkolatok kivételével az osztály furnérozott, fenol- és melamingyanta bevonatú lemezekre is érvényes.
- f A fa anyag és az aljzat közé max. 0,4 mm vastag, és legfeljebb 200 g/m² tömegű párazár építhető be, amennyiben közöttük nincs légrés.