MORE FROM WOOD.

EGGER

MŰSZAKI ADATLAP

EGGER Comfort Flooring

Minőség ellenőrzés ISO 9001:2015
Code TDEC001
Revision 04

Hordozólap	HDF-Quell Stopp Plus (Emisszió szabvány E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	CLIC *it!*

Deklarált teljesítmény az EN 14041 szerint	
Antisztatikus tulajdonságok az EN1815 szerint	nem elérhető
λ - Hővezetési tényező az EN 12667 szerint	0,10 W/(m*K)
Viselkedés tűz esetén az EN 13501-1 szerint	Cfl-s1
Formaldehidtartalom az EN 717-1 szerint	E1
Csúszási ellenállás az EN 13893 szerint	DS

további tulajdonságok	
Lépészajcsökkentés az EN ISO 10140-3 szerint	≤ 16 dB(2)
Helyiség zajcsökkentése az IHD W 431 szerint(1) 8mm	≤ 47 %
Helyiség zajcsökkentése az IHD W 431 szerint(1) 10mm	≤ 43 %

(1) Referenciafelszerelés: 7 mm méretű laminált padló 3 mm-es PE habon és 0,2 mm-es PE fólián
A megadott helyiségzaj-csökkentés a referenciára vonatkozóan adja meg a zajészlelés százalékos csökkentését.
(2) 8mm = 10mm

Osztályozási követelmények és általános követelmények az EN 16511 szerint		
Használati osztály	**31**	**32**
Lakótéri garancia	15 Évek	20 Évek
Közületi garancia	5 Évek	5 Évek
A kopásállósági módszer az EN 13329 szabvány E. melléklete szerint	≥ 600 Ciklus	≥ 1.200 Ciklus
Ütésállóság (nagy golyó) az EN 13329 szerint; H. függelék	≥ 800 mm	≥ 1.200 mm
Folt állóság az EN 438-2 szerint	1. + 2. csoport: 4. fokozat 3. csoport: 3. fokozat	1. + 2. csoport: 5. fokozat 3. csoport: 4. fokozat
Vastagsági duzzadás az ISO 24336 szerint	≤ 20 %	≤ 18 %
Benyomódás állandó terhelés után az EN ISO 24343-1 szerint	≤ 0,3 mm	≤ 0,2 mm
Viselkedés bútorlábeltolás szimulálásakor az EN 424 szerint (Láb típus 0)	nincs követelmény	nincsenek látható elváltozások vagy károsodások
Székgörgős kísérlet az EN 425 szerint	10.000 Ciklus	25.000 Ciklus
Mikro-karcolásállóság az EN 16094 szerint	nincs követelmény	≤ MSR-A3
A csatlakozási szilárdság hosszában / keresztben az ISO 24334 szerin	nincs követelmény	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m
Fedőréteg tűrései az ISO 24337 szerint	Hosszúság: ± 0,5 mm Szélesség: ± 0,1 mm Vastagság: ± 0,5 mm	Hosszúság: ± 0,5 mm Szélesség: ± 0,1 mm Vastagság: ± 0,5 mm

Formátum & **Csomagolás**						
Méret (mm) (hosszúság x szélesség)		**Classic 1.292 x 193**	**Classic 1.292 x 193**	**Large 1.292 x 246**	**Large 1.292 x 246**	**Kingsize 1.292 x 327**
Teljes vastagság (mm)		**8 mm**	**10 mm**	**8 mm**	**10 mm**	**10 mm**
Használati osztály 31		✓		✓		
Használati osztály 32			✓		✓	✓
Fózolás		körben	körben	körben	körben	körben
Integrált alátét természetes parafából		✓	✓	✓	✓	✓
Csomag adatai	Darab	8	7	8	7	5
	m²	1,99	1,75	2,54	2,22	2,11
	kg (+/- 5%)	12,97	14,22	16,45	18,09	17,49
Paletta adatai	Csomag / raklap	48	48	39	39	40
	m²	95,75	83,78	99,16	86,77	84,50
	kg (+/- 5%)	705	702	705	725	750

További információk a hátoldalon találhatók.

CE

TÜV PROFI CERT 70 720 6151-2 QUALITÄTSGEPRÜFT emissionsgeprüft schadstoffgeprüft EPH PREMIUM

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A A B C

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1

Általános tudnivalók

Minden üzleti tranzakció során elengedhetetlen a beérkező anyagok gondos ellenőrzése. A padlódeszkák kezelésekor és tárolásakor gondosan kell eljárni. A padlócsomagokat sík és száraz, időjárási viszontagságoktól védett, zárt helyiségben kell tárolni. A terméket lerakás előtt ajánlott legalább 48 óráig a helyiség várható klímájához akklimatizálni (> 18 °C, 40–70% relatív páratartalom). Az akklimatizálást a csomagolt termék vízszintes helyen való elhelyezésével kell végezni úgy, hogy az elemek a falaktól legalább 50 cm-es távolságra legyenek. Lerakás előtt ellenőrizni kell, hogy a padlódeszkák megsérültek-e. A sérült, vagy nem megfelelő padlódeszkákat nem szabad lerakni, inkább lecserélésük céljában vissza kell juttatni azokat a beszállítónak. További információkért látogasson el a www.egger.com weboldalra.

Környezet- és egészségvédelem

A termék I-es, II-es és III-as típusú ökocímkével rendelkezik:

- környezetvédelmi beszállítói nyilatkozat (környezetvédelmi és egészségügyi adatlap);
- Blauer Engel, Greenguard, M1;
- a körforgásos gazdasággal és a fenntarthatósággal kapcsolatban további információ a www.egger.com/ecofacts weboldalon található.

Az EGGER Comfort padlók 87%-ban megújuló nyersanyagokból készülnek.

Színazonosság és felületi struktúra

Mivel az aljzatban enyhe színeltérések jelentkezhetnek, javasoljuk, hogy az egy padlófelületen, egymás mellett használandó elemeket egyazon gyártási tételből válasszák ki, hogy a szín biztosan egységes legyen.

Padlófűtés mellett is használható

Az EGGER padlók melegvizes és elektromos padlófűtés mellett is használhatók. A fűtött padló felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 28 °C-ot, és el kell kerülni a túl gyors felmelegedést. Az éjszakai hőtároló funkcióval ellátott felületfűtési rendszerek alkalmazása nem engedélyezett. Az EGGER laminált padlók csak hőmérsékletérzékelővel és -szabályozóval ellátott elektromos vagy fóliás fűtőrendszeren rakhatók le.

R - Hővezetési ellenállás az EN 12667 szerint

Teljes vastagság (mm)	8 mm	10 mm
R [(m²*K)/W]	0,08	0,10

Padlókiegészítők

A padló lerakásához az EGGER saját kiegészítőválasztékát javasolja, a következő termékcsoportokkal: EGGER Silenzio alátétanyagok, hozzájuk illő MDF szegélylécek és még sok más kiegészítő, amelyek színben tökéletesen egyeznek a termékkínálatban szereplő padlókhoz. További információ a www.egger.com weboldalon található.

A dokumentum érvényességével kapcsolatos megjegyzés

A jelen műszaki tájékoztató összeállítása gondosan, a legjobb tudásunk szerint történt. Csupán tájékoztatásra szolgál, és nem jelent garanciát a tulajdonságok meglétére, vagy adott alkalmazási célra való alkalmasság tekintetében. A szabványokban előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER padlók folyamatos fejlesztése, valamint a szabványok és jogszabályok változása miatt a műszaki tartalomban módosítások fordulhatnak elő. Ez a műszaki adatlap nem minősül használati útmutatónak, sem jogilag kötelező érvényű dokumentumnak.