

Техническая памятка

EGGER Бумажно-слоистые пластики с защитной пленкой



Чтобы во время хранения, обработки, транспортировки и сборки защитить продукцию EGGER Бумажно-слоистый пластик от загрязнений, царапин и т.д., ее можно изготавливать с прозрачной защитной пленкой, которая наносится на поверхность пластиков.

Возможность поставки

EGGER Бумажно-слоистый пластик с защитной пленкой производят только по заказу при минимальном объеме поставки 260 м² на каждый вид продукции. Тип бумажно-слоистого пластика Micro нельзя производить с защитной пленкой. Из-за того что свойства защитной пленки зависят от структуры декора, на который она наносится, пленку можно применять с декорами в ниже указанных структурах поверхности:

- ST2 Мягкий жемчуг
- ST9 Мягкий матовый
- ST15 Мягкий вельвет
- SM Матовый шелк
- PM PerfectSense Matt
- PT PerfectSense Topmatt

Хранение / Обработка

Хранение

Съемная пленка должна быть удалена не позднее 12 месяцев после производства бумажно-слоистого пластика, иначе на поверхности могут остаться следы клея. Бумажно-слоистые пластики должны храниться в закрытых, сухих и защищенных от влаги помещениях, в заводской упаковке, на поддоне, при нормальных климатических условиях.

Если после вскрытия заводской упаковки обработке подвергаются не все находящиеся в ней пластики, т.е. остаток отправляется на дальнейшее хранение, то это оставшееся количество должно быть защищено сверху плитой. Защитная плита способствует плоскостному положению пластиков и устойчивости защитной пленки к негативному воздействию (климат, свет).

Обработка

Термостойкость защитной пленки составляет около 70°C, поэтому следует соблюдать следующие параметры прессования:

- максимальная температура прессования 70°C, время прессования 3 минуты
- давление прессования 3,5 кг/см²

Из-за низкой термостойкости пленок бумажно-слоистые пластики с защитной пленкой нельзя подвергать постформированию.

Форма поставки

Продукция EGGER Бумажно-слоистый пластик с защитной пленкой может поставляться в зависимости от толщины и типа пластика рулонами либо листами.

Обзор наших условий поставок в соответствии с заказами

Номинальная толщина продукции в листах	≥ 0,50 мм до 1,20 мм
Номинальная толщина продукции в рулонах	≥ 0,40 мм до 0,60 мм
Ширина	1310 мм
Нестандартная ширина*	по запросу; возможно изготовление ≥ 900 мм
Максимальная длина	5600 мм
Минимальная длина	800 мм
Длина в рулоне	200 и 400 м.
Внутренний диаметр	150 мм
Минимальное количество	260 м ²

*Продольный раскрой невозможен

Вторичное использование / Утилизация

Использованная защитная пленка пригодна для вторичного применения. В случае невозможности повторного использования защитную пленку можно утилизировать без ущерба для окружающей среды на полигоне для бытовых отходов или в установке для сжигания бытового мусора.

Примечание:

Настоящая техническая памятка составлена с особой тщательностью и использованием всей имеющейся информации. Все данные основываются на практических экспериментах и собственных исследованиях и соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний. Эти данные несут информационный характер и не содержат гарантий относительно характеристик продукции или ее пригодности для использования в определенных сферах применения. Мы не берем на себя ответственность за возможные ошибки, опечатки и неточности при указании норм. Кроме того, возможны технические изменения, являющиеся результатом постоянного совершенствования бумажно-слоистых пластиков компании ЭГГЕР, а также изменений норм и документов публичного права. В связи с этим данная техническая памятка не является руководством по применению или имеющим обязательную юридическую силу документом. В целом, на поставки продукции распространяется действие принятых в нашей компании «Общих условий продаж и поставок».