


TECHNICKÝ LIST

EGGER LAMINÁT S BAREVNÝM JÁDREM



EGGER Laminát s barevným jádrem je dekorativní laminát na bázi vytvrzovatelné pryskyřice. Má vícevrstvou skladbu a spočívá z dekorových papírů impregnovaných melaminovou pryskyřicí.

Kvalitativní ukazatele/ technická data

Podle EN 438-9:2010 se EGGER Laminát s barevným jádrem klasifikuje jako laminát BTS. BTS se odvozuje z: Coloured core laminate, Thin Laminate, Standard grade. Typ BTS se může použít pro horizontální aplikace a není postformovatelný.

Vlastnost	Zkušební metoda EN 438-2	Jednotka	Hodnota
Odolnost proti otěru povrchové plochy	10	Otáčky (min.)	
		Počáteční bod otěru	150
		Hodnota otěru	350
Odolnost proti poškrábání	25	Stupeň (min.)	
		Lesklá povrchová plocha	2
		Ostatní povrchové plochy	3
Odolnost proti vodní páře	14	Stupeň (min.)	
		Lesklá povrchová plocha	3
		Ostatní povrchové plochy	4
Odolnost proti suchému žáru	16	Stupeň (min.)	
		Lesklá povrchová plocha	3
		Ostatní povrchové plochy	4
Odolnost proti skvrnám skupina 1 a 2	26	Stupeň (min.)	5
Odolnost proti skvrnám skupina 3	26	Stupeň (min.)	4
Světelná stálost (Xenonoblouková lampa)	27	Míra šedi (min.)	
		Povrchová plocha	4 ^d
		Jádro	3 ^d

^d Ztmavnutí v důsledku vnějšího vlivu a/nebo fotochromie vznikají vlivem šokového efektu zrychleného namáhání; obojí není charakteristickým znakem při přirozeném namáhání.

Tolerance

Vlastnost	Zkušební metoda EN 438-2	Jednotka	Hodnota
Tloušťka	5	mm	± 0,15
Rovinatost ^a	9	mm/m	≤ 100
Délka a šířka ^b	6	mm	+10/-0
Přímocířnost hran ^b	7	mm/m	≤ 1,5
Pravoúhlost ^b	8	mm/m	≤ 1,5

- ^a Za předpokladu, že se lamináty budou skladovat za podmínek doporučených firmou EGGER.
^b Mezní odchylky pro přezované lamináty je nutné dohodnout mezi kupujícím a firmou EGGER.

Výrobní varianty

Standardní formáty: 2.800 x 1.310 mm a 3.050 x 1.310 mm
 Minimální délka: 800 mm
 Maximální délka: 5.600 mm
 Šířka: 1.310 mm
 Jmenovitá tloušťka: 0,80 mm

Informace ke skladování a zpracování si prosím, najděte v Pokynech ke zpracování "EGGER Laminátů"

Tento technický list byl vytvořen podle nejlepšího vědomí a se zvláštní pečlivostí. Údaje se zakládají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních testech a odpovídají současnému stavu našich vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádné ujištění o vlastnosti výrobku nebo způsobilosti pro určité účely použití. Za chyby tisku norem a za omyly nemůžeme převzít žádnou záruku. Kromě toho mohou z neustálého vývoje EGGER laminátů a ze změn norem a veřejnoprávních dokumentů vyplynout technické změny. Proto obsah tohoto technického listu nemůže sloužit ani jako návod na použití ani jako právně závazný podklad. V zásadě platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.