

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ISO 9001

Code TDGREL8mmFR  
Révision 00  
Page 1 sur 3

## FICHE TECHNIQUE

### EGGER EUROLIGHT®

Domaine d'application : mobilier, aménagement intérieur, éléments postformés et softformés, construction de portes.

EGGER EUROLIGHT® est constitué d'une âme alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particules EUROSPAN® P2 de 8mm, conformes à la norme EN 312. Plusieurs finitions sont possibles : parements bruts ou revêtus d'EURODEKOR® en conformité à la norme EN 14322. L'âme alvéolaire – fabriquée à partir de papier 100% recyclé - est fixée à l'aide d'une colle polyuréthane ne dégageant pas de formaldéhyde.



EUROLIGHT® avec parements de 8 mm Propriétés	Unité	Valeur		
<b>Épaisseur du panneau</b>	[mm]	<b>38 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>60 mm</b>
<b>Densité</b>	[kg/m³]	330	265	230
<b>Tolérance d'adhérence selon EN 319</b> - Parement et structure alvéolaire - Parement et cadre de 10 et 38 mm - Parement et cadre de 65 mm	[N/mm²]	≥ 0.15 ≥ 0.8 ≥ 0.3		
<b>Arrachement de vis selon EN320</b> Plein format avec parements de 8 mm	[N]	> 570		
<b>Flexion après 28 jours selon DIN 68874-1</b> Charge 150 kg/m² Entraxe 1000 mm sans cadre ou chants	[mm]	≤ 4.0	≤ 3.0	≤ 2.0
<b>Indice d'affaiblissement acoustique</b>	[dB]	28	26.5	25.5
<b>Résistance à la pression</b>	[kg/cm²]	≤ 1.5		
<b>Réaction au feu selon EN 13501-1</b>		D-s1, d0		

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ISO 9001

Code TDGREL8mmFR  
Révision 00  
Page 2 sur 3

Tolérances générales	Norme	Unité	Valeur
<b>Tolérance d'épaisseur</b> Par rapport à la valeur nominale	EN 324	[mm]	± 0.3
<b>Tolérance de longueur et d'épaisseur</b> - Plein format - Éléments découpés avec cadre	EN 324	[mm]	± 5.0 ±2.0
<b>Tolérance de courbure</b> - Plein format - Éléments découpés avec cadre	EN 14322	[mm/m]	≤2.0 ≤2.0
<b>Tolérance d'équerrage</b> - Plein format - Éléments découpés avec cadre	EN 324	[mm/m]	≤2.0 ≤2.0
<b>Tolérance de rectitude des bords</b> - Plein format - Éléments découpés avec cadre	EN 324	[mm/m]	± 1.5 ± 1.5
<b>Écaillage des chants</b> - Plein format - Éléments découpés avec cadre	EN 14323	[mm]	≤10.0 ≤ 3.0
<b>Tolérance de densité par rapport à la moyenne</b>	EN 323	[%]	± 10
<b>Teneur en formaldéhyde</b>	EN 120	[mg/100g]	E1*
<b>Résistance à la température</b>		[°C]	≤80° C

\*1) À la livraison

\*2) Teneur en Formaldéhyde

Selon l'Ordonnance sur l'interdiction des matières chimiques « ChemVerbotsV » – annexe au §1, paragraphe 3 du 14 octobre 1993 en relation avec la publication du BGA dans le journal de la santé publique n° 10/91 (p. 487-489) concernant les « procédures de contrôle des matériaux à base de bois », la valeur du perforateur pour les panneaux de particules non revêtus ne doit pas dépasser 8 mg HCHO pour 100g de panneau sec, pour une humidité ramenée à 6,5%. Par ailleurs, selon l'EN 120, il faut de plus respecter une valeur moyenne semestrielle glissante ≤ 6,5mg HCHO/100g atro.

Note :

Les données de cette fiche reposent sur nos expériences et connaissances à ce jour. Sous réserve d'erreurs d'impression ou de norme. Du fait de l'évolution continue du produit, des normes et des documents légaux, certains paramètres techniques peuvent évoluer. Ces informations ne peuvent donc servir de garantie sur les caractéristiques produites ou l'aptitude à certains types d'utilisation.

**MORE FROM WOOD.**

Bien plus que du bois



MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ISO 9001

Code	TDGREL8mmFR
Révision	00
Page	3 sur 3

**Environnement & Développement Durable :**

Nos fiches de déclarations environnementales (EPD - Environmental Product Declarations) regroupent toutes les informations environnementales d'un produit dans un seul document.

→ [EPD EUROLIGHT® \(PDF\)](#) ou sur [www.egger.com/downloads](http://www.egger.com/downloads)