

Upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008

Kodiranje TFKD001HR
ID3001
Revizija: 02
Odobreno: 27.06.2018
Stranica: 1 od 3

Ljepila

za lijepljenje Design+ podova po cijeloj površini



Odobrena ljepila za lijepljenje Design+ podova po cijeloj površini

Proizvođač ljepila	Ljepilo (naziv proizvoda)	Nazubljenje lopatice za sloj ljepila	Kontakt
Bostik	Parfix Eco Plus (ljepilo na bazi silana)	B 11 / B15	0049 / 5425 801 0
Murexin	X-Bond MS K539 (ljepilo na bazi silana)	B3 / B11 / B15	0043 / 2622 27401 0
Kiesel	Okalift Super Change (sustav) + Bakit ESP (ljepilo na bazi silana)	B11 / B15	0049 / 711 93134 0
	Bakit ESP (ljepilo na bazi silana)	B11 / B15	
	Bakit PU-P (PU ljepilo)	B11 / B15	
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (akrilno ljepilo)	1,5mm x 5mm V ozubljenje	0044 / 1538361633
	Styccobond F74 (PU ljepilo)	1,5mm x 5mm V ozubljenje 2,0mm x 5mm V ozubljenje	
	Styccobond F81 (ljepilo na bazi epoksidne smole)	1,5mm x 5mm V ozubljenje	
	Styccobond F84 (2-komponentno ljepilo)	1,5mm x 5mm V ozubljenje	
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP ljepilo)	B3 / B11	0049 / 724462-0
	Kleiberit 584.0 (STP ljepilo)	B3 / B11	
Thomsit			0049 / 211 797-0
	P 625 PARKETT-2-K-PUR-KLEBER	B3	
	R 710 POLYURETHAN-KLEBSTOFF	B3	
Mapei	Ultrabond Eco S940 1K	B2	0049/2041 77208-0
	Ultrabond Eco S948 1K	B2	
	Ultrabond Eco S968 1K	B2	
PCI	SMP-Parkettkleber PAR365	B 11	0049 / 821 5901-171
Chemos	PU45	B1- B3	00421 / 948 218 002
Soudal	Fix all Floor &Wall	B3 / B5	0049 / 214 6904-0

Odobrenje za prethodno navedena ljepljiva temelji se na opsežnim testovima i ispitivanjima proizvođača ljepljiva. Zbog različitih uvjeta na mjestu ugradnje na našim se informacijama i pojašnjenjima ne mogu temeljiti jamstveni zahtjevi. Osim toga ne preuzimamo nikakvo jamstvo za primjenu određenog sustava lijepljenja te preporučamo odabir / korištenje ljepljiva s malo emisija i/ili dodatnog proizvoda.

Opće upute

Sljedeće upute i važeći propisi za obradu služe za postizanje tehnički i optički besprijekorne Design+ podne površine uz lijepljenje po cijeloj površini s podlogom.

Sve informacije proizvođača ljepljiva, kao što su primjerice vrijeme prikladno za polaganje i vrijeme stvrdnjavanja, treba poštivati. Ljepilo treba nanositi po cijeloj površini s propisanim ozubljenjem lopatice. U pravilu vrijedi sljedeće: Deformacije u sloju ljepljiva treba izbjegavati, a eventualno potrebne temeljne premaze ili punjenja treba izvesti u skladu sa sustavom budući da se samo međusobno kompatibilnim građevinskim materijalima jamči sigurno polaganje i optimalan rezultat. Osim toga u potpunosti i obavezno treba poštivati uputu za polaganje EGGER Design+ poda ili Megafloor Design+ poda. Za dodatne informacije obratite se tehničkoj službi za korisnike tvrtke EGGER Retail Products GmbH & Co. KG ili odgovarajućeg proizvođača ljepljiva.

Upute za ispitivanje i pripremu:

U pravilu vrijedi sljedeće:

- da se izvođač radova s u okviru svoje obveze ispitivanja i dužne pažnje prije polaganja treba uvjeriti da je podloga dovoljno spremna za polaganje.
- da je podloga za izvođenje podopolagačkih radova prema DIN 18365 i DIN 18202 suha, čista, bez sredstava za odvajanje, bez pukotina, otporna na vlak i pritisak te ravna. (U pogledu ravnine treba poštivati povećani zahtjev od $\leq 2\text{mm/m}$, kao što je definirano u našoj Design+ uputi za polaganje.)
- da podopolagač „dvojbe“ treba prijaviti u pisanom obliku, ako podloga nije spremna za polaganje, t. j. ako na njoj ima nedostataka ili zbog njezine konstrukcije postoji mogućnost od oštećenja gornje obloge.
- ako podloga zbog ravnine nije spremna za polaganje, treba obavezno nanijeti predpremaz i/ili poravnati u skladu sa sustavom.
- u svakom slučaju estrih treba izbrusiti i usisati industrijskim usisavačem.
- stare podne obloge nisu odobrene za lijepljenje po cijeloj površini

Skladištenje ljepljiva:

Pri skladištenju ljepljiva treba se pobrinuti za to da nisu izložena vremenskim utjecajima. Idealno je skladištenje u grijanim i suhim prostorima bez propuha pri relativnoj vlažnosti zraka od > 40 do $< 70\%$ i temperaturi zraka od $15 - 18^\circ\text{C}$. Skladištenje na otvorenom ili bez krova nije prikladno.

Drugi dokumenti:

- Tehnički list: EGGER Design+ pod i Megafloor Design+ pod
- Upute za polaganje: EGGER Design+ pod i Megafloor Design+ pod
- Tehnički listovi navedenih ljepljiva

Vrijeme stvrdnjavanja / sušenja ljepila

Proizvođač ljepila	Ljepilo (naziv proizvoda)	Prohodnost / korištenje poda nakon	Veća opterećenja
Bostik	Parfix Eco Plus (ljepilo na bazi silana)	24 sata	36 sati
Murexin	X-Bond MS K539 (ljepilo na bazi silana)	24 sata	36 sati
Kiesel	Okalift Super Change System)	24 sata	36 sati
	Bakit ESP (ljepilo na bazi silana)	24 sata	36 sati
	Bakit PU-P (PU ljepilo)	36 – 48 sati	36 -48 sati
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (akrilno ljepilo)	24 sata	-
	Styccobond F74 (PU ljepilo)	48 – 72 sata	48 – 72 sata
	Styccobond F81 (ljepilo na bazi epoksidne smole)	24 sata	3 – 7 dana
	Styccobond F84 (2-komponentno ljepilo)	12 sati	5 – 7 dana
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP ljepilo)	48 sati	-
	Kleiberit 584.0 (ljepilo za montažu)	brzo veže	-
	PE 460 + MK 250 (1-K STP ljepilo)	cca. 12 sati	-
Thomsit			
	P 625 PARKETT-2-K-PUR-KLEBER	24 sata	-
	R 710 POLYURETHAN-KLEBSTOFF	8 sati	-
Mapei	Ultrabond Eco S940 1K	cca. 12 sati	
	Ultrabond Eco S948 1K	cca. 12 sati	
	Ultrabond Eco S968 1K	cca. 12 sati	
PCI	SMP-Parkettkleber PAR365	24 sata	3 dana
Chemos	PU 45	24 sata	
Soudal	Fix all Floor &Wall	24-48 sati	

Napomena:

Ova uputa za obradu izrađena je pozorno prema najboljim saznanjima i uz naručitu brižljivost. Podaci se temelje na iskustvima iz prakse, te na vlastitim pokusima i odgovaraju našim današnjim saznanjima. Služe za informaciju i ne sadrže nikakvo jamstvo svojstava proizvoda ili pogodnost za određene namjene. Ne preuzimamo odgovornost za greške, pogreške u standardima ili tiskarske pogreške. Uz to, moguće su tehničke preinake zbog stalnog razvoja proizvoda EGGER Design+ podova, kao i promjena standarda i dokumenata javnog prava. Sadržaj ove tehničke brošure stoga ne može biti uputa za uporabu niti se ne može smatrati pravno obvezujućim. Ukoliko nije navedeno drugačije, primjenjuju se naši Opći uvjeti prodaje i isporuke.