

Upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008

Šifra: TFKD001CR
ID 3257
Revidirano: 04
Odobreno: 28/06/2018
Stranica: 1 od 5

Ljepila

za lijepljenje EGGER PRO Design flooring / EGGER HOME Design flooring podova cijelom površinom



Odobrena ljepila za lijepljenje EGGER PRO Design flooring / EGGER HOME Design flooring podova cijelom površinom

Proizvođač ljepila	Ljepilo (oznaka proizvoda)	Nazubljena lopatica za nanošenje ljepila	Kontakt	Opis
Bostik	Parfix Eco Plus (modificirani silan-polimer)	B 11	0049 / 5425 801 0	
	Parfix Strong (modificirani silan-polimer)			
	Power Elastic (disperzivno ljepilo)			
Kiesel	Bakit PU-P (TKB B2) + Okalift Super Change+ Bakit PU-P (TKB B11)	TKB B2 / TKB B11	0049/71193134-0	Smjesa za izravnavanje / Temeljni premaz Bostik Niboplan 300 + Okumul PU-V, Servofix FG +
	Bakit 2-C- PU-P			
	Bakit 1-C			
F .Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44	1.5mm x 5mm V-nazubljena lopatica	0044 / 1538361633	Način korištenja trajno lijepljenje
	Styccobond F45	1.5mm x 5mm V-nazubljena lopatica		Način uporabe trajno lijepljenje
	Styccobond F60	1.5mm x 5mm V-nazubljena lopatica		Način uporabe vertikalno lijepljenje
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP ljepilo)	TKB B3	0049 / 724462-0	
	Kleiberit 584.0 (STP ljepilo)			
Mapei	Ultrabond Eco S940 1-C	TKB B2	0049/2041 77208-0	Temeljni premaz: ECO Prim T Plus Smjesa za izravnavanje: Ultraplan Plus, Ultraplan ECO Plus, Ultraplan Maxi, Ultraplan Fast Track,
	Ultrabond Eco S948 1-C			
	Ultrabond Eco S968 1-C			
Chemos	PU45	B1- B3	00421 / 948 218 002	
Soudal	Fix all Floor & Wall	B3 / B5	0049 / 214 6904-0	

Proizvođač ljepila	Ljepilo (oznaka proizvoda)	Nazubljena lopatica za nanošenje ljepila	Kontakt	Opis
iTe Products	Ljepilo GRIPite V50	A2/ B1	0027/ 11 864 4918	
	Ljepilo GRIPite H80	A1 /A2		
Bona	Bona	TKB B11	0049/0180 42 66 283 0043/0800 22 52 82	
	Bona R777 2-C- PUR			
	Bona Titan 1-C- Silan. Hard			
Stauf	Stauf 1-C-modificirani silan-polimer 950	Stauf no. 5 / TKB B9	0049/027390301-0	Smjesa za izravnavanje: Stauf XP40 Stauf GS Temeljni premaz: Stauf VDP 130
	Stauf SPU 570 1-C-	Stauf no. 5 / TKB B9		
	Stauf PUK 455 (jednokomponentno poliuretansko ljepilo)	Stauf no. 5 / TKB B9		
	Stauf PUK 446 (dvokomponentno poliuretansko ljepilo)	Stauf no. 5 / TKB B9		
Wakol	PU 210 (dvokomponentno ljepilo za parkete)	TKB B3 / TKB B11	0049/06331-8001-0 0049/63318001187	
	PU 215 (dvokomponentno ljepilo za parkete)			
	PU 225 (dvokomponentno ljepilo za parkete)			
	MS 260 (ljepilo za parkete, tvrdo- elastično, fleksibilno)			
	MS 290 (ljepilo za parkete)			
Sika	Sika Bond -700 Parquet Premium	TKB B3, B11, B15	0041584364040	
Evocol	Korvikol Eggerlast	B3 / B6 / B11	(0800) 775-19-46	Raspoloživo u Rusiji
Bostik France	Power Elastic	A2	00331559990759	Samo za suhe primjene
	Miplafix 800 Sadertech V8 Technimang Colle Lames et Dalles PVC conditions extremes			Samo za suhe primjene
	Bostik PU 140			za suhe primjene/ vlažne primjene
	Bostik PU 456			Samo za vlažne primjene
Tover	Tovcol MS	V-nazubljena lopatica, V- nazubljena lopatica br. 6 (8mm nazubljenost)	0039/0117792823	
	Tovcol MS Start	V-nazubljena lopatica, V- nazubljena lopatica br. 6 (nazubljenost 8 mm)		
	Tovcol PU-2-C	V-nazubljena lopatica (nazubljenost 10 mm)		
PCI	SMP PAR 365	B11	0049/821 5901-171	
KIILTO	KIILTO Slim	TKB B11	00358/ 207710 100	
	Kiilto FlexSilan			

Gore navedena ljepljiva odobrena su nakon sveobuhvatnih pokusa i ispitivanja koje su proveli proizvođači ljepljiva. S obzirom da postoje različiti uvjeti postavljanja, temeljem naših podataka i objašnjenja ne mogu se postavljati zahtjevi iz jamstva. Isto tako ne prihvaćamo odgovornost za korištenje pojedinih sustava ljepljiva, te preporučujemo odabir/uporabu ljepljiva s niskom emisijom i/ili zamjenskog proizvoda.

Opće upute

Svrha ovih uputa i važećih smjernica za rukovanje jest postizanje tehnički i vizualno savršene površine Design podova kada se oni lijepe na podlogu cijelom površinom.

Korisnici se moraju pridržavati svih uputa proizvođača ljepljiva, primjerice, o vremenu nanošenja i vremenu sušenja. Ljepljivo se mora nanijeti na čitavu površinu uz pomoć predviđene nazubljene lopatice. Općenito: Valja izbjegavati pogrešno postavljanje u sloj ljepljiva, a eventualno potrebni temeljni premazi ili slojevi za poravnanje moraju se izvesti u skladu sa sustavom postavljanja poda, jer se sigurnost postavljanja i optimalan ishod mogu jamčiti samo ako se koriste usklađeni materijali. Uz to se u potpunosti treba pridržavati uputa za postavljanje EGGER Design podova. Dodatne informacije molimo zatražite od Službe za korisnike tvrtke EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG ili proizvođača ljepljiva.

Upute za ispitivanje i pripremu:

Općenito,

- U skladu sa svojom obavezom postupanja s dužnom pažnjom, izvođač radova koji postavlja pod dužan je prije postavljanja poda osigurati prikladno stanje podloge.
- Podloga pripremljena za polaganje poda mora biti suha i čista, na njoj ne smije biti sredstava za odvajanje niti pukotina, mora biti ravna te imati vlažnu i tlačnu čvrstoću u skladu s normama DIN 18365 i DIN 18202. (U pogledu ravnosti treba se pridržavati povećanog zahtjeva za ravnost od ≤ 2 mm/m, kako je navedeno u našim uputama za postavljanje Design podova.)
- Postavljač poda mora pismeno istaknuti eventualne primjedbe ako smatra da podloga nije spremna za postavljanje poda, tj. ako ima vidljivih nedostataka ili ako bi moglo doći do oštećenja poda zbog strukture podloge.
- Ako nije postignuta potrebna ravnost podloge na koju se postavlja pod, mora se nanijeti prikladan podsloj ili izravnavajući sloj.
- Estrih mora biti izbrušen i očišćen industrijskim usisavačem.
- Na stare podne obloge ne smije se postavljati pod lijepljenjem cijelom površinom

Skladištenje ljepljiva

Kod skladištenja ljepljiva treba osigurati da nisu izložena vremenskim utjecajima. Preporučujemo skladištenje u grijanim i suhim prostorijama u kojima nema propuha, s relativnom vlažnosti zraka 40 - 70% i temperaturom 15 - 18 °C. Skladištenje na otvorenom ili u otvorenim pakiranjima nije prikladno.

Dodatna dokumentacija:

- Tehnički podaci: EGGER PRO Design podovi i EGGER Home Design podovi
- Upute za postavljanje: EGGER PRO Design podovi i EGGER Home Design podovi
- Tehnički podaci za navedena ljepljiva

Vrijeme sušenja/vezivanja ljepila

Proizvođač ljepila	Ljepilo (oznaka proizvoda)	Hodanje po podu / korištenje poda moguće nakon	Izloženost većim opterećenjima
Bostik	Parfix Eco Plus (silansko ljepilo)	24 sata	36 sati
	Parfix Strong (modificirani silan-polimer)		
	Power Elastic		
Chemos	PU45	24 sata	-
Kiesel	Bakit PU-P (TKB b2) + Okalift Super Change + Bakit PU-P (TKB B11)	24 sata	48 sati
	Bakit 2-C- PU-P		
	Bakit 1-C-		
Stauf	Stauf 1-C-modificirani silan-polimer 950	48 sati	-
	Stauf SPU 570 1-C-	24 sati	-
	Stauf PUK 455 (jednokomponentno poliuretansko ljepilo)	48 sati	-
	Stauf PUK 446 (dvokomponentno poliuretansko ljepilo)	24 sata	-
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44	24 sata	-
	Styccobond F45	24 sata	-
	Styccobond F60	24 sata	-
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP ljepilo)	48 sati	-
	Kleiberit 584.0 (STP ljepilo)	48 sati	-
Wakol	PU 210 (dvokomponentno ljepilo za parkete)	24 sata	48 sati
	PU 215 (dvokomponentno ljepilo za parkete)	24 sata	48 sati
	PU 225 (dvokomponentno ljepilo za parkete)	24 sata	48 sati
	MS 260 (ljepilo za parkete, tvrdo-elastično, fleksibilno)	24 sata	48 sati
	MS 290 (ljepilo za parkete)	24 sata	48 sati
Evocol	Korvikol Eggerlast	24 sata	48 sati
Sika	Sika Bond – 700 Parquet Premium	24 sata	-
Mapei	Ultrabond Eco S940 1-C	24 sata	-
	Ultrabond Eco S948 1-C	24 sata	-
	Ultrabond Eco S968 1-C	24 sata	-
Chemos	PU 45	24 sata	-
Soudal	Fix all Floor & Wall	24 sata	48 sati
iTe Products	GRIPite V50	24 sata	72 sata
	GRIPite H80	-	-
Bona	Bona R770 dvokomponentno PUR ljepilo	24 sata	-
	Bona R777 dvokomponentno PUR ljepilo	24 sata	-
	Bona Titan jednokomponentno silansko ljepilo, tvrdo	24 sata	-
Bostik France	Power Elastic	24 sata	48 sati
	Miplafix 800 Sadertech V8 Technimang Colle Lames et Dalles PVC conditions extremes	24 sata	48 sati
	Bostik PU 140	24 sata	48 sati
	Bostik PU 456	24 sata	48 sati
Tover	Tovcol MS	24 sata	72 sata
	V-nazubljena lopatica br. 6		
	Tovcol MS Start	24 sata	72 sata
	V-nazubljena lopatica br. 6		
	Tovcol dvokomponentno poliuretansko ljepilo	24 sata	72 sata
PCI	SMP PAR 365	24 sata	72 sata
KIILTO	Kiilto Slim	24 sata	48 sata
	Kiilto FlexSilan	24 sata	48 sata

Napomena:

Ove upute pripravljene su prema najboljim dostupnim informacijama i s dužnom pažnjom. Iznijete informacije temelje se na praktičnom iskustvu i vlastitim ispitivanjima te su odraz naših trenutnih saznanja. Svrha im je isključivo informativna te ne predstavljaju jamstvo u pogledu svojstava proizvoda ili njihove prikladnosti za pojedine primjene. Ne preuzimamo odgovornost za greške, pogreške u standardima ili tiskarske pogreške. Tehničke izmjene osim toga su moguće i zbog kontinuiranog razvoja EGGER Design podova, kao i izmjena standarda i javnopravnih dokumenata. Stoga se sadržaj ovih tehničkih podataka ne treba smatrati uputama za uporabu niti pravno obvezujućim. Vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.