

**MORE FROM WOOD.**

ISO 9001 Minőségirányítás  
EN


**E EGGER**

Kódolás: TD STSPSTM

Verzió:05  
Approved: 2020.11.05.  
Oldal: 1./3-ból

## Műszaki adatlap

EGGER PerfectSense Topmatt dekorítlemez



### Leírás

<b>Leírás:</b>	EGGER PerfectSense Topmatt dekorítlemez
<b>Védőfólia:</b>	Igen
<b>Szélesség:</b>	1,310 mm
<b>Névleges vastagság – lap formátum:</b>	0.60; 0.80 és 1.20 mm
<b>Maximális hossz:</b>	5,600 mm
<b>Minimális hossz:</b>	800 mm
<b>Névleges vastagság – tekeracs formátum:</b>	0.60 mm
<b>Tekeracs hossz:</b>	200 és 400 m
<b>Magátmérő:</b>	150 mm

### Elérhetőség

Az 0.80 mm-es névleges vastagságú EGGER PerfectSense Topmatt dekorítlemez az EGGER Dekoratív Kollekciónak részét képezi. Elérhető 1 db-tól a raktárprogram részét képező dekorokban, az adott régió elérhetőségi tájékoztató alapján. A 0.60 mm-es és 1.20 mm-es vastagságú dekorítlemezek gyártása 260m<sup>2</sup> minimális rendelési mennyiség mellett és kérésre gyártható.

### Műszaki adatok

A lakkozott felületű dekorítlemezek jelenleg nem szerepelnek az EN 438-as szabványban. Az EN 438-3 szabvány értelmében a PerfectSense Topmatt dekorítlemez hozzárendelhető a szabványos HGS (**H**orizontal **G**eneral-purpose **S**tandard) besoroláshoz. Ez azt jelenti, hogy a dekorítlemez ugyan vízszintes alkalmazásokhoz is felhasználható, utólagos alakításra azonban már nincs mód.

Tulajdonság	Vizsgálati szabvány	Egység vagy jellemző	Érték
Vastagság	EN 438-2	mm 0.60 és 0.80 1.20	± 0.10 ± 0.15
Hossz <sup>1)</sup> és szélesség <sup>b)</sup>	EN 438-2	mm	+10/-0
Síkképvés <sup>a)</sup>	EN 438-2	mm/m (max.)	60
Felületi kopásállóság	EN 438-2	Fordulatszám (min.)	150

Tulajdonság	Vizsgálati szabvány	Egység vagy jellemző	Érték
Ütésállóság kis átmérőjű golyóval vizsgálva	EN 438-2	N (min) 0.60 mm-es vastagság 0.80 mm-es vastagság 1.20 mm-es vastagság	≥ 15 ≥ 20 ≥ 25
Karcállóság	EN 438-2	Osztály	≥ 4
Vízpárával szembeni ellenállóképesség	EN 438-2	Osztály (min.)	4
Száraz hővel szembeni ellenállás (160 °C)	EN 438-2	Osztály (min.)	4
Alaktartás magas hőmérsékleten	EN 438-2	% max. L <sup>a</sup> T <sup>b</sup>	0.55 1.05
Nedves hővel szembeni ellenállás (100 °C)	EN 438-2	Osztály (min.)	4
Foltállóság	EN 438-2	Osztály (min.) 1. és 2. csoport 3. csoport	5 4
Fényálló képesség [Xenon ívlámpával vizsgálva]	EN 438-2	Szürkeárnyalatos skála érték	4-5

<sup>1)</sup> A hosszúsági tűrés csak lemez formában szállított dekorítelemezre vonatkozik, tekercsekre azonban nem

<sup>a</sup> Feltéve, hogy a dekorítelemez az EGGER által javasolt módon és körülmények között tárolják.

<sup>b</sup> A méretre vágott lapokra vonatkozó tűrések az EGGER és a vásárló között létrejött megállapodás tárgyát képezik.

L<sup>a</sup> = a rostos lemezanyag hosszirányában (általában a dekorítelemez leghosszabb méretének irányában).

T<sup>b</sup> = a rostos lemezanyag kereszt- és hosszirányában (az L irányra merőlegesen).

## Alkalmazás / Műszaki utasítás

A PerfectSense Topmatt dekorítelemez védőfoliával van ellátva, amely védi a felületet a szállítás és feldolgozás során. Kérjük, tekintse meg a részletes „Védőfoliával ellátott EGGER dekorítelemez” nevű adatlapot. A PerfectSense Topmatt dekorítelemez lakkozott felülete nem biztosíték arra, hogy az Eurodekor, PerfectSense lakkozott lapok vagy az EGGER dekorítelemez színével 100%-osan egyezni fog.

## Ápolási és tisztítási eljárás

Ellenálló, higiénikus és tömör felületének köszönhetően az EGGER PerfectSense Topmatt dekorítelemez nem igényel különösebb ápolást. A felület általánosan könnyedén tisztítható. Ne használjon fertőtlenítő tisztítószeret vagy dörzsölő hatású mosószeret, mivel az ehhez hasonló tisztítószeresek tompíthatják a felület fényességét és/vagy megkarcolhatják az anyag felületét. A műanyagalapú tisztítószeresekben bizonyos esetekben alkalmazott szerek a fényesség szint változásához is vezethetnek, valamint az ujjlenyomat-tisztító hatás fenntartása érdekében is maradéktalanul el kell távolítani a felületről.

A részletesebb információkért, kérjük tekintse meg az „EGGER dekorítelemezek tisztítási és ápolási útmutatóját”.

**MORE FROM WOOD.**

ISO 9001 Minőségirányítás  
EN



Kódolás: TD STSPSTM

Verzió:05  
Approved: 2020.11.05.  
Oldal: 3./3-ból

## További útmutatók / Termékinformációk

További információkat az alábbi dokumentumban talál:

- Az „EGGER dekorítmézek feldolgozási útmutatója”
- “Védőfóliával ellátott EGGER dekorítmézek” műszaki adattapja
- Az „EGGER dekorítmézek ápolási és tisztítási útmutatója”

### Előzetes megjegyzés:

Ezt a műszaki tájékoztatót kellő gondossággal, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A benne közzé tett információk a gyakorlati tapasztalatunkon valamint kísérleteinken alapulnak, és tudásunk jelenlegi szintjét tükrözik. Kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek garanciát a termékjellemzők vagy az adott felhasználási módra való alkalmasság tekintetében. A szabványokban esetlegesen előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER PerfectSense dekorítmézek folyamatos fejlesztése, valamint a szabványok és a nyilvános dokumentumok módosítása műszaki jellegű változásokat vonhat maga után. Ez az adattap nem minősül használati utasításnak, sem jogilag kötelező hatályú szöveganyagnak.