

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

STRATIFIÉS EGGER PELLICULÉS (film de protection)



Afin de protéger les stratifiés EGGER des salissures, rayures etc. pendant le stockage, la mise en œuvre, le transport et le montage, il est possible de pelliculer les stratifiés EGGER avec un film de protection transparent sur toute la surface.

Disponibilité

Les stratifiés pelliculés de EGGER sont fabriqués sur demande avec un minimum de 260m² par décor. Le stratifié Micro ne peut être pelliculé. Les caractéristiques du film de protection ne s'adaptent pas à toutes les structures de surface. Le pelliculage est uniquement possible pour les structures suivantes :

- ST2 Diamant
- ST9 Mat
- ST15 Parchemin
- Artwave A1
- SM Semi Matt
- ST 30 Brillant

Stockage et mise en œuvre

STOCKAGE

Le film amovible doit être retiré au plus tard 12 mois après production afin d'éviter que des résidus de colle ne subsistent. Nous recommandons de stocker les stratifiés dans un local fermé et sec, dans des conditions climatiques tempérées d'environ 20°C et à un taux d'humidité d'approximativement 55 à 65%. Une fois sorti de son emballage d'origine, les stratifiés doivent être stockés à plat sur un panneau rigide de dimension au moins équivalente. Tout contact avec le sol et / ou l'exposition au soleil doit être évité. Le stratifié en haut de la pile doit idéalement être retourné (contreface visible) et recouvert d'un panneau de protection de dimension au moins équivalente. Chaque côté de la pile doit être protégé par un panneau rigide de même surface. Le panneau va aider pour conserver la planéité des stratifiés et favoriser la résistance UV des films de protection.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique « Conseils de mise en œuvre du Stratifié ».

MISE EN OEUVRE

Le film de protection résiste jusqu'à environ 70°C. Il faut donc faire attention aux paramètres de pressage suivants :

- Température maximum 70°C pour 3 minutes de temps de pressage
- Pression 3,5 kg/cm²

L'utilisation en postforming est impossible à cause de la faible résistance à la température du film de protection.

Format de livraison

Les stratifiés EGGER pelliculés peuvent être livrés en rouleaux ou découpés à la feuille selon la qualité et l'épaisseur du stratifié. Pour des raisons techniques, le format du film de protection correspond exactement au format du stratifié. Des découpes verticales ne sont pas possibles.

Recyclage / Traitement des déchets

Le film de protection est recyclable. Si une filière de recyclage n'est pas disponible, le film de protection peut être brûlé dans un incinérateur d'ordures ménagères.

Les données de cette fiche reposent sur nos expériences et connaissances à ce jour et sont indiquées à titre d'information et ne peuvent servir de garantie sur les caractéristiques produits ou l'aptitude à certains types d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de normes ou d'impression. En outre, des modifications techniques peuvent résulter du développement continu, ainsi que de l'évolution des normes et documents émanant des organes statutaires. Les éléments de cette fiche ne doivent donc pas être considérés comme des instructions d'utilisation ou comme juridiquement contraignant. Sauf indication contraire, nos conditions générales de vente s'appliquent.