

Management kvality ISO 9001

Kodování: TD STS L CZ
 Revize: 00
 Uvolnění: 03.01.2017
 Strana: 1 z 2

Technický list

EGGER Laminát lakovatelný



Popis materiálu

EGGER Laminát lakovatelný je laminát na bázi vytvrzovatelné pryskyřice bez dekorativního povrchu. Je vícevrstvě konstruovaný a skládá se z několika jádrových, fenolovou pryskyřicí impregnovaných vrstev, lakovatelné přední strany a zadní strany jež je možno lepit.

Oblasti využití

Speciální laminát určený pro zvláštní použití a k individuálnímu barevnému provedení.

Provedení produktu / Dostupnost

Přehled našich dodacích podmínek.

V závislosti na jmenovité tloušťce je lakovatelný laminát možno dodávat ve formátech nebo v rolích.

Jmenovité tloušťky-spektrum zboží ve formátech	0,40 až 1,20 mm
Jmenovité tloušťky-spektrum zboží v rolích	0,40 až 0,60 mm
Maximální šířka	1.310 mm
Maximální délka	5.600 mm
Minimální délka	800 mm
Délka v rolích	200 und 400 m
Průměr jádra	150 mm
Individuální šířky	dle poptávky
Minimální množství	260 m ²

Technická data

Dle EN 438-3:2016 je EGGER Laminát lakovatelný klasifikován jako typ laminátu P (Postforming).

Vlastnost	Zkušební norma	Jednotka nebo vlastnost	Hodnota
Tloušťka	EN 438-2:2016	mm	± 0,10 při jmenovitých tloušťkách ≤ 0,80 mm ± 0,15 při jmenovitých tloušťkách ≥ 1,00 mm

Management kvality ISO 9001

Kodování: TD STS L CZ
 Revize: 00
 Uvolnění: 03.01.2017
 Strana: 2 z 2

Vlastnost	Zkušební norma	Jednotka nebo vlastnost	Hodnota
Délka a šířka	EN 438-2:2016	mm	+10/-0
Rovinatost	EN 438-2:2016	mm/m (max.)	60
Náslená tvarovatelnost	EN 438-2:2016	mm (radius) L ^a T ^b	≤ 10 x jmenovitá tloušťka laminátu ≤ 20 x jmenovitá tloušťka laminátu

a L - osa ohybu paralelně se směrem dráhy vláken materiálu (obvykle paralelně se směrem broušení)

b T - osa ohybu pravouhle ke směru dráhy vláken materiálu.

Skladování / zpracování

Informace ke skladování a zpracování naleznete v "Pokynech ke zpracování EGGER Lamináty". S ohledem na širokou rozmanitost základovacích a lakovacích systémů jsou předběžné testy bezpodmínečně nutné.

Doprovodné dokumenty / produktové informace

Další informace naleznete v následně uvedených dokumentech:

- „Pokyny ke zpracování EGGER Laminátů“

Předběžná doložka:

Tento technický list byl zhotoven podle nejlepšího vědomí a se zvláštní pečlivostí. Údaje spočívají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních testech a odpovídají našemu současnému stavu vědomostí. Slouží jako informace a nezahnují žádná ujištění o vlastnostech výrobků nebo vhodnosti pro určité účely použití. Za chyby tisku, norem a za omyly nemůžeme převzít žádnou záruku. Navíc může vlivem dalšího kontinuálního vývoje EGGER Laminátu, jakož i ze změn norem a dokumentů veřejného práva docházet k technickým změnám. Proto obsah tohoto Technického listu nemůže sloužit ani jako návod na použití ani jako právně závazný podklad. Zásadně platí naše všeobecné prodejní a dodací podmínky.