

## Adezivi

pentru lipirea pe întreaga suprafață a pardoselilor Design+



### Adezivi aprobați pentru lipirea pe întreaga suprafață a pardoselilor Design+

Producător de adezivi	Adeziv (denumirea produsului)	Șpaclu cu dinți pentru stratul de adeziv	Contact
Bostik	Parfix Eco Plus (adeziv pe bază de silan)	B 11 / B15	0049 / 5425 801 0
Murexin	X-Bond MS K539 (adeziv pe bază de silan)	B3 / B11 / B15	0043 / 2622 27401 0
Kiesel	Okalift Super Change (sistem) + Bakit ESP (adeziv pe bază de silan)	B11 / B15	0049 / 711 93134 0
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (Acrylic Adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	0044 / 1538361633
	Styccobond F74 (Polyurethane Flooring Adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel 2,0mm x 5mm V-notched trowel	
	Styccobond F81 (Epoxy Flooring Adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	
	Styccobond F84 (Two Part Reactive Adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP-adhesive)	B3 / B11	0049 / 724462-0
	Kleiberit 584.0 (STP-adhesive)	B3 / B11	
Thomsit			0049 / 211 797-0
	P 625 PARKETT-2-K-PUR-KLEBER	B3	
	R 710 POLYURETHAN-KLEBSTOFF	B3	
Mapei	Ultrabond Eco S940 1K	B2	0049/2041 77208-0
	Ultrabond Eco S948 1K	B2	
	Ultrabond Eco S968 1K	B2	
PCI	SMP-Parkettkleber PAR365	B 11	0049 / 821 5901-171
Chemos	PU45	B1- B3	00421 / 948 218 002
Soudal	Fix all Floor &Wall	B3 / B5	0049 / 214 6904-0

Atestarea adezivilor menționați mai sus se bazează pe teste variate și verificări ale producătorilor de adezivi. Indicațiile și exemplele oferite de noi nu pot constitui bază pentru pretenții de garanție, având în vedere condițiile diferite ale construcțiilor. Mai mult decât atât, nu ne asumăm nicio responsabilitate privind utilizarea sistemului respectiv de lipire și recomandăm selecția/utilizarea unui adeziv cu un nivel redus de emisii și/sau produs complementar.

## Indicații generale

Indicațiile și reglementările de prelucrare actuale servesc la obținerea unei suprafețe ireproșabile din punct de vedere tehnic și optic a pardoselii Design+, în cazul lipirii pe toată suprafața pe stratul suport.

Trebuie respectate toate indicațiile oferite de producătorul de adeziv, cum ar fi timpii de aplicare și de întărire. Adezivul trebuie aplicat pe întreaga suprafață, cu un șpaclu cu dinți adecvat. În principiu, trebuie ținut cont de următoarele: trebuie prevenite denivelările în stratul de adeziv și dacă este cazul, trebuie efectuate grunduri sau nivelări, deoarece numai prin materiale de construcție amonizate se asigură o sigilare sigură și un rezultat optim al montajului. În plus, trebuie respectate în întregime și obligatoriu instrucțiunile de montaj pentru pardoselile EGGER Design+ și Megafloor Design+. Pentru informații suplimentare, contactați serviciul de asistență tehnică al EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG, sau al respectivului producător de adeziv.

## Indicații privind verificarea și pregătirea:

În principiu se va ține cont de faptul că:

- înainte de montajul pardoselii, contractantul trebuie să se asigure, în cadrul procedurilor de verificare și precauție, că stratul suport a atins gradul necesar de maturitate.
- stratul suport pentru execuția lucrărilor la pardoseală trebuie să fie, conform DIN 18365 și DIN 18202, uscat, curat, fără agenți antiaglomeranți, fără fisuri, rezistent la tracțiune și presiune, precum și neted. (În ceea ce privește planeitatea, trebuie respectată cerința de  $\leq 2\text{mm/m}$ , conform definiției din instrucțiunile noastre de montaj Design+.)
- montatorul de pardoseli trebuie să formuleze în scris „obiecțiile” sale, dacă stratul suport nu este matur, adică dacă prezintă defecte, sau dacă din cauza construcției sale există temeri privind deteriorările stratului superior.
- dacă nu este asigurată planeitatea stratului suport, trebuie aplicat obligatoriu un grund și făcută o nivelare cu materiale din sistem.
- în orice caz, șapa trebuie șlefuită și curățată cu ajutorul unui aspirator industrial.
- straturile vechi de pardoseală nu sunt adecvate pentru lipirea pe întreaga suprafață

## Depozitarea adezivilor:

La depozitarea adezivilor trebuie avut grijă ca aceștia să nu fie expuși la intemperii. Ideală este depozitarea în spații încălzite, uscate și fără curenți de aer, cu o umiditate relativă a aerului cuprinsă între 40 și 70% și o temperatură a aerului de 15 - 18°C. Depozitarea în aer liber sau într-un depozit în aer liber nu este indicată.

## Alte documente:

- Fișa tehnică: pardoseli EGGER Design+ și Megafloor Design+
- Instrucțiuni de montaj: pardoseli EGGER Design+ și Megafloor Design+
- Fișe de date tehnice ale adezivilor menționați

## Timp de întărire/uscare adezivi

Producător adezivi	Adeziv (denumirea produsului)	Pășirea/utilizarea pardoselii după prelucrare	Sarcini mai mari
Bostik	Parfix Eco Plus (adeziv pe bază de silan)	24 ore	36 ore
Murexin	X-Bond MS K539 (adeziv pe bază de silan)	24 ore	36 ore
Kiesel	Okalift Super Change System	24 ore	36 ore
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (Acrylic Adhesive)	24 ore	-
	Styccobond F74 (Polyurethane Flooring Adhesive)	48 – 72 ore	48 – 72 ore
	Styccobond F81 (Epoxy Flooring Adhesive)	24 ore	3 – 7 days
	Styccobond F84 (Two Part Reactive Adhesive)	12 ore	5 – 7 days
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP-adhesive)	48 ore	-
	Kleiberit 584.0 (STP-adhesive)	fast setting	-
Thomsit			
	P 625 PARKETT-2-K-PUR-KLEBER	24 ore	-
	R 710 POLYURETHAN-KLEBSTOFF	8 ore	-
Mapei	Ultrabond Eco S940 1K	circa 12 ore	
	Ultrabond Eco S948 1K	circa 12 ore	
	Ultrabond Eco S968 1K	circa 12 ore	
PCI	SMP-Parkettkleber PAR365	24 ore	3 days
Chemos	PU 45	24 ore	
Soudal	Fix all Floor & Wall	24-48 ore	

Mențiune preliminară:

Aceste instrucțiuni de prelucrare au fost elaborate conform celui mai înalt nivel de cunoștințe și cu atenție deosebită. Indicațiile au la bază experiența practică, precum și propriile teste, fiind în concordanță cu actualele noastre cunoștințe în domeniu. Acestea au titlu informativ și nu includ nicio asigurare cu privire la caracteristicile produsului sau aplicabilitatea în anumite scopuri. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile de tipar, erorile de nomă sau greșeli. În plus, din dezvoltarea continuă a pardoselilor EGGER Design+, precum și din modificările standardelor și documentele de drept public, pot rezulta modificări tehnice. Din acest motiv, conținutul acestei fișe tehnice nu poate servi nici ca instrucțiune de utilizare și nici drept condiție obligatorie. Sunt valabile în principiu condițiile noastre generale de vânzare și livrare.

