

# Technický list

## EGGER Laminate Flooring

nosná doska	HDF-Quell Stopp Plus (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	CLIC it!

### Deklarovaný výkon podľa EN 14041

Hodnotenie prítomnosti formaldehydu podľa EN 717-1	E1	Kĺzavý odpor podľa EN 13893	DS, ≥ 0,3
Tepelná vodivosť podľa EN 12667	0,12 W/(m*K)	Antistatické vlastnosti podľa EN 1815	áno, < 2 kV
Klasifikácia horľavosti podľa EN 13501-1	Cfl-s1		

### Klasifikácia a všeobecné požiadavky podľa EN 13329

Trieda použita	31	32	33
Garancia pre domáce priestory	15 rokov	20 rokov	25 rokov
Garancia pre komerčné priestory	5 rokov	5 rokov	5 rokov
Odolnosť proti oderu podľa EN 13329, príloha E	AC3 / ≥ 2.000 cyklov	AC4 / ≥ 4.000 cyklov	AC5 / ≥ 6.000 cyklov
Odolnosť proti nárazu podľa EN 13329, príloha F	≥ 8 N ≥ 500 mm	≥ 12 N ≥ 750 mm	≥ 15 N ≥ 1.000 mm
Odolnosť proti vzniku škvrín EN438 - 2	Skupina 1 + 2: úroveň 5 Skupina 3: úroveň 4	Skupina 1 + 2: úroveň 5 Skupina 3: úroveň 4	Skupina 1 + 2: úroveň 5 Skupina 3: úroveň 4
Hrúbkové napúčanie podľa ISO 24336	≤ 18 %	≤ 18 %	≤ 15 %
Statické vtláčenie konštantným tlakom podľa ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Vplyv nábytkovej nožičky podľa EN 424 (nohou Typ 0)	Žiadna zmena vzhľadu, bez poškodenia	Žiadna zmena vzhľadu, bez poškodenia	Žiadna zmena vzhľadu, bez poškodenia
Vplyv kolieskovej stoličky podľa EN 425	25.000 cyklov	25.000 cyklov	25.000 cyklov
Pevnosť profilu pozdĺžne / priečne podľa ISO 24334	žiadna požiadavka	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m
Rozmerové tolerancie dosky podľa ISO 24337	Dĺžka ± 0,5 mm Šírka ± 0,1 mm Hrúbka ± 0,5 mm	Dĺžka ± 0,5 mm Šírka ± 0,1 mm Hrúbka ± 0,5 mm	Dĺžka ± 0,5 mm Šírka ± 0,1 mm Hrúbka ± 0,5 mm

### Formát & Balenie

Rozmer mm (dĺžka x šírka)	Classic 1.292 x 193				Medium 1.292 x 135	Large 1.292 x 246	Kingsize 1.292 x 327	Long 2.050 x 246
	7 mm	8 mm	10 mm	12 mm	10 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Celková hrúbka	7 mm	8 mm	10 mm	12 mm	10 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Trieda použita 31	✓	✓						
Trieda použita 32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trieda použita 33		✓	✓	✓				
Drážka WOODVISION®, bez	✓	✓						
Drážka WOODVISION®, Pozdĺžne	✓	✓					✓	
Drážka WOODVISION®, Obvodové	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drážka WOODVISION®, Obvodové + 1							✓	
Množstvo v balíku	ks.	10	8	7	6	8	8	6
	m²	2,49	1,99	1,75	1,50	1,40	2,54	2,53
	kg (+/- 5%)	15,54	14,54	15,99	12,28	10,15	19,04	18,31
Množstvo na paletu	Balenie na paletu	52	60	52	52	75	45	40
	m²	129,67	119,69	90,77	77,80	104,65	114,42	101,40
	kg (+/- 5%)	848	872	857	638	799	850	763

Ďalšie informácie nájdete na zadnej strane



## Všeobecné informácie

Súčasťou každej obchodnej operácie musí byť aj dôsledná kontrola prichádzajúcich materiálov. Pri manipulácii s podlahami a pri ich skladovaní sa musí dbať na opatrnosť. Balíky podlahových panelov sa musia skladovať na rovnom a suchom podklade a v krytom objekte, aby boli chránené pred poveternostnými vplyvmi. Odporúčame aklimatizáciu koncových výrobkov najmenej 48 hodín pred pokládkou v podmienkach zodpovedajúcich predpokladanej klíme priestoru (teplota nad 18 °C, relatívna vlhkosť 40 - 70 %). Pri aklimatizácii musia byť výrobky zabalené a položené naležato minimálne 50 cm od všetkých stien. Pred pokládkou aj počas nej je potrebné vykonávať kontrolu podlahových prvkov, či nie sú chybné. Poškodené panely alebo panely nevyhovujúce norme by sa nemali klást, ale mali by sa vrátiť dodávateľovi na výmenu. Ďalšie informácie si pozrite na [www.egger.com](http://www.egger.com)

## Ochrana životného prostredia a zdravia

Výrobok je označený eko štítkami typu I, II a III:

- EPD (environmentálne vyhlásenie o výrobku) vrátane externe overeného posúdenia životného cyklu podľa normy EN 15804
- environmentálne vyhlásenie dodávateľa (environmentálne a zdravotné údaje)
- Blauer Engel, Greenguard, M1
- bližšie informácie o obehovej ekonomike a trvalej udržateľnosti sú k dispozícii na [www.egger.com/ecofacts](http://www.egger.com/ecofacts).




Laminátové podlahy EGGER pozostávajú z 83 % z obnoviteľných surovín. Drevo ako surovina je schopné počas rastu pohlcovať a ukladať CO<sub>2</sub>. CO<sub>2</sub> sa uvoľňuje počas prepravy a pri spracovaní. Rozdiel medzi pohlteným CO<sub>2</sub> a emisiami CO<sub>2</sub> predstavuje uhlíkovú stopu, ktorá je -6 kg CO<sub>2</sub> na 1 m<sup>2</sup> laminátovej podlahy.

## Výber zodpovedajúcej farby a textúry povrchu

Keďže vzhľadom na prirodzené rozdiely v materiáloch dochádza k miernym farbeným odlišnostiam, odporúčame, aby sa komponenty montované vedľa seba vyberali z rovnakej výrobnéj šarže, čím sa zaručí jednotná resp. zhodná farebnosť.

## Vhodnosť pre podlahové vykurovanie

Podlahy EGGER sú vhodné pre teplovodné aj elektrické podlahové vykurovanie. Povrchová teplota vyhrievanej podlahovej konštrukcie nesmie presiahnuť 28 °C, pričom je potrebné vyhnúť sa príliš rýchlemu ohrievaniu. Pokládka na povrchovo vyhrievané systémy s funkciou nočnej akumulácie nie je povolená. Laminátové podlahy EGGER sa môžu pokladať len na ploché elektrické vykurovacie systémy / fóliové vykurovacie rohože, ktoré majú snímače a regulátory teploty.

R - Tepelný odpor podľa EN 12667					
Celková hrúbka		7 mm	8 mm	10 mm	12 mm
R [(m <sup>2</sup> *K)/W]		0.06	0.07	0.08	0.10
R [(m <sup>2</sup> *K)/W] (+ Silenzio easy)		0.12	0.14	0.14	0.16
R [(m <sup>2</sup> *K)/W] (+ Silenzio Duo)		0.10	0.09	0.11	0.12

## Príslušenstvo

Pri pokládke podlahy odporúčame používať príslušenstvo značky EGGER pre príslušné skupiny výrobkov: Podložky EGGER Silenzio, zodpovedajúce soklové lišty z materiálu MDF, ako aj ďalšie príslušenstvo, ktoré je dokonale farebne zladené s ponúkaným sortimentom podláh. Ďalšie informácie nájdete na [www.egger.com](http://www.egger.com).

## Poznámka k platnosti

Tieto technické údaje sú dôsledne vypracované podľa našich najlepších znalostí. Určené sú len na informačné účely a nepredstavujú žiadnu záruku z hľadiska vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti pre špecifické aplikácie. Neručíme za žiadne chyby, chyby v normách ani chyby tlače. Okrem toho v dôsledku ďalšieho vývoja podláh EGGER a zmien technických a právnych noriem môže dôjsť aj k technickým zmenám. Tieto technické údaje nepredstavujú návod na používanie a nie sú právne záväzné.