

Műszaki adatlap

EGGER munkalapok



Ismertetés

Az EGGER munkalapok rétegragasztott elemek, amelyek Eurospan E1 natúr forgácslapokból állnak, EGGER dekorítlemezzel laminálva.

Alkalmazási területek

Az Egger munkalapok konyhákban, fürdőszobákban, irodákban, háztartási bútorokban, valamint üzletberendezési megoldásokban egyaránt használhatók.

Termékváltozatok / Elérhetőség

A munkalapok az **EGGER dekoratív árukészlet** részét képezik. Az egyes országokra összeállított elérhetőségi útmutatók értelmében a 300/3 és 100/1.5 modelljelű munkalapok válogatott dekor/szerkezet összeállításokban és méretekben, már egy darabtól kezdve, raktárról kaphatók.

Modell	Alapméretek	Modell típus
300/3 és 100/1.5	4100 x 600 x 38 mm	egy oldalas
300/3 és 100/1.5	4100 x 920 x 38 mm	két oldalas
300/3 és 100/1.5	4100 x 650 x 38 mm*	egy oldalas

*P3 forgácslapon alapuló, válogatott dekor/szerkezet összeállítások

Rendeléshez társuló szállítási lehetőségeink áttekintése

Modell	Alapméretek	Modell típus
300/3 és 100/1,5	4100 x 1200 x 38 mm	egy oldalas

Egyéb munkalaphosszakot, szélességeket és modelleket, valamint különleges minőségeket kérésre tudunk gyártani.

Minőségi jellemzők / Műszaki adatok

A munkalapok minőségi jellemzőit döntően a dekorítlemez és a hordozóanyag típus termék tulajdonságai határozzák meg.

Tulajdonság	Vizsgálati szabvány	Egység vagy jellemző	Érték
Felületi kopás állóság	EN 438-2:2016	Fordulat (perc) kezdőpont	150
Ütésállóság kis átmérőjű golyóval vizsgálva	EN 438-2:2016	N (min)	≥ 20
Karcállóság	EN 438-2:2016	Fokozat (min.) texturált kivitelek	3
Ellenálló képesség vízpárával szemben	EN 438-2:2016	Fokozat (min.) egyéb kivitelek	4
Száraz hővel szembeni ellenállás (160°C)	EN 438-2:2016	Fokozat (min.) egyéb kivitelek	4
Foltállóság	EN 438-2:2016	Fokozat (min.) 1. és 2. csoport 3. csoport	5 4
Fényállóság [Xenon ívlámpával vizsgálva]	EN 438-2:2016	Szürkeárnyaltos skála fokozat	4-5
Hordozóanyag típus		Eurospan E1	Eurospan E1, P3
Hajlító szilárdság >32 – 40 mm	EN 310	≥ 7,0 N/mm ²	≥ 9,0 N/mm ²
Belsőkötési szilárdság >32 – 40 mm	EN 319	≥ 0,14 N/mm ²	≥ 0,30 N/mm ²
Duzzadás 24 óra alatt >31 – 40 mm	EN 317	Nincs szabványosítva	≤12%
Felület állandóság ¹⁾	EN 311	≥0,8 N/mm ²	≥ 0,8 N/mm ²
Ragasztó időállósági osztály	EN204	D3	D3

¹⁾ A jelzett eredmény középérték.

Tűrések / méretek

Tulajdonság	Vizsgálati szabvány	Egység vagy jellemző	Érték
Hosszúság tűrés	-	mm	-5/+10
Szélesség tűrés >500 mm	EN ISO 13894	mm	± 0,5 további ±0,05 100 mm-enként
Vastagság tűrés	EN ISO 13894	mm	± 0,4
Vágási egyenesség	EN ISO 13894	mm	± 0,5 1000 mm-es hosszanként
Szög-pontosság	EN ISO 13894	mm	≤ 2,0 1000 mm-es hosszanként
Laposság ≤ 600 mm 601 - 700 701 - 800 801 - 900 901 - 1000 1001 - 5600	EN ISO 13894	max. eltérés ¹⁾	0,9 mm 1,1 mm 1,3 mm 1,6 mm 2,0 mm 2,0 mm méterenként ³⁾

²⁾ Maximális konkáv vagy konvex eltérés a munkalap elülső oldalához viszonyítva. Számos olyan tényező jelentkezik az építkezéseken, mint például a hőmérséklet és a levegő relatív nedvességtartalmának ingadozása, amelyek hatására a lapok és táblák visszafordíthatatlanul meggörbülhetnek és elcsavarodhatnak. Ezért ez a követelmény csak a szállítási időpontjában érvényes.

³⁾ > 1000 mm-es munkalapoknál a méréseket 1000 mm-es hosszon, vetemedés mérő készülékkel kell végezni.

Tárolás / Alakítás

A tárolással és feldolgozással kapcsolatos információk az „EGGER munkalapok” elnevezésű feldolgozási útmutatóban található.

Ajánlott ápolási és tisztítási eljárás

Ellenálló, higiénikus és tömör felületének köszönhetően az EGGER munkalapok nem igényelnek különösebb ápolást. A felület általánosan könnyen tisztítható. Ne használjon egészségügyi tisztítószereket vagy dörzsölő hatású mosószereket, mivel az ilyen tisztítószerek eltompíthatják a felület fényességét és/vagy összekarcolhatják az anyagot.

Részletesebb információk az „EGGER dekorítlemezek tisztítási és használati útmutatójában” olvashatók.

További szöveganyagok / terméktájékoztatók

További információk az alábbi szöveganyagokban találhatóak:

- „EGGER munkalap feldolgozási útmutató”
- Az "EGGER dekorítlemez felületek" műszaki tájékoztatója
- Az „EGGER dekorítlemezek vegyszerállósága" műszaki tájékoztató
- Az „EGGER dekorítlemezek tisztítási és használati útmutatója“ elnevezésű műszaki tájékoztató

Előzetes megjegyzés:

Ezt a műszaki tájékoztatót kellő gonddal, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze.

A benne közzé tett információk a gyakorlati tapasztalatunkon valamint kísérleteinken alapulnak, és tudásunk jelenlegi szintjét tükrözik.

Csupán tájékoztatásra szolgál, és nem jelent garanciát és kötelezettséget a tulajdonságok meglétére, vagy adott alkalmazási célra való alkalmasság tekintetében. A szabványokban esetlegesen előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER munkalapok folyamatos fejlesztése, valamint a szabványok és a törvényi előírások változása miatt a műszaki tartalomban módosítások fordulhatnak elő. Ezért a műszaki tájékoztatót tartalmát nem szabad használati útmutatónak, vagy jogilag kötelező érvényűnek tekinteni. Az általános szerződési feltételeink érvényesek.