


## Fiche technique

### EGGER Stratifié PerfectSense® Premium Gloss



### Description

Les stratifiés EGGER PerfectSense Premium Gloss sont des produits décoratifs laqués UV. Ils sont composés de plusieurs couches de papiers pressées entre elles, avec une couche de laque, une feuille décorative imprégnée et un ou plusieurs papiers imprégnés au cœur.

Description : EGGER Stratifiés PerfectSense Premium Gloss  
 Type de matériel : **HGS** (Stratifié Standard, usage Général Horizontal) selon la norme EN 438-3  
 Application : surfaces verticales ou horizontales légèrement sollicitées, par ex. panneaux supérieur de meubles

### Disponibilité

Les stratifiés EGGER PerfectSense Premium Gloss en 0,8 mm d'épaisseur font partie de l'offre de la **Collection & Services EGGER**. Une sélection de décors est tenue sur stock et accessible à l'unité dans les conditions spécifiées dans les niveaux de services de chaque pays. D'autres décors peuvent être produits sur demande et avec approbation, en tenant compte de la quantité minimale de commande de 260 m<sup>2</sup> – voir la section « Faisabilité ».

### Caractéristiques techniques

Les stratifiés composés d'une surface laquée ne sont à ce jour pas pris en considération dans la norme EN 438. Toutefois, conformément aux résultats des tests de la norme EN 438-3, les stratifiés PerfectSense Premium Gloss de EGGER peuvent être classés stratifiés **HGS** (« Horizontal Général-purpose Standard »). Les stratifiés de classe HGS peuvent être utilisés pour des applications horizontales mais ne sont pas postformables.

Caractéristique	Norme d'essai	Unité ou caractéristique	Valeur
Résistance de la surface à l'abrasion*	EN 438-2	Nombre de tours (min.) Point initial	≥ 150
Résistance aux chocs d'une bille de petit diamètre*	EN 438-2	N (min) Épaisseur nominale 0,80 mm	≥ 20
Résistance aux rayures*	EN 438-2	Degré	≥ 4 <sup>1)</sup>
Épaisseur	EN 438-2	mm	± 0,10
Longueur <sup>2)</sup> et largeur <sup>3)</sup>	EN 438-2	mm	+10/-0
Planéité <sup>4)</sup>	EN 438-2	mm/m (max.)	60

Caractéristique	Norme d'essai	Unité ou caractéristique	Valeur
Résistance à la vapeur d'eau	EN 438-2	Degré (min.)	3
Résistance à la chaleur sèche (160 °C)	EN 438-2	Degré (min.) Surface gloss	3
Stabilité dimensionnelle à haute température	EN 438-2	% max. L <sup>a</sup> T <sup>b</sup>	0,55 1,05
Résistance à la chaleur humide (100 °C)	EN 438-2	Degré (min.) Surface gloss	3
Résistance aux taches	EN 438-2	Degré (min.) Groupe 1 et 2 Groupe 3	5 4
Stabilité à la lumière [lampe à arc au xénon]	EN 438-2	Échelle de gris	4 à 5

\* La propriété est pertinente pour la classification du type de matériau.

1) ≥ 90 % des doubles cercles continus de rayures clairement visibles.

2) La tolérance en longueur ne concerne pas les stratifiés au rouleau.

3) Pour la tolérance dimensionnelle des éléments recoupés, consulter Egger

4) Sous réserve que les conditions de stockage préconisées par EGGER soient respectées

L<sup>a</sup> = dans le sens de la longueur (sens de fil) des fibres krafts/papiers du stratifié (généralement dans le sens le plus long d'une feuille entière de stratifié).

T<sup>b</sup> = dans le sens de la largeur (perpendiculaire au sens de fil) des fibres krafts/papiers du stratifié.

## Faisabilité

Vue d'ensemble de nos options de livraison liées aux commandes :

Options stratifiés EGGER PerfectSense Premium Gloss	
Structures	PG
Epaisseur nominale	0,80 mm
Longueur maximale	4100 mm; par tranche de 50 mm
Longueur minimale	800 mm; par tranche de 50 mm
Longueurs standard	2464; 2800; 3050 et 4100 mm
Largeur maximale	1310 mm
Largeurs standard	950; 1020; 1245 et 1310 mm
Quantité minimale	260 m <sup>2</sup>
Film de protection	Oui

## Indications techniques

La finition haute brillance PerfectSense Premium Gloss correspond à un laquage UV haut de gamme. Les micro-rayures et traces d'usure sont davantage perceptibles sur des surfaces parfaitement lisses que sur des surfaces même légèrement structurées. Ce phénomène est davantage visible avec des décors unis et imprimés moyens à foncés qu'avec des décors clairs. Il ne s'agit pas d'une altération fonctionnelle de la surface, mais d'une altération basée sur des aspects visuels.

Des variations de teinte d'un décor sont possibles en raison des tolérances lors de la production des papiers secs utilisés. Nous préconisons d'y apporter une attention particulière avant toute juxtaposition d'éléments de productions différées. Lors d'un contrôle de correspondance du décor ou de la finition, une faible différence entre le témoin et l'échantillon original est autorisée conformément à la norme EN 438.

En raison de la production qui diffère selon le produit, des différences de couleur et de surface peuvent également apparaître entre différents produits (par exemple panneaux surfacés, stratifiés, chants) avec la même combinaison décor-texture. Pour une représentation fidèle de la couleur, commandez un échantillon dans le produit concerné.

La surface des stratifiés PerfectSense Premium Gloss est revêtue d'un film de protection pour la protéger pendant leur transport et leur mise en œuvre. Le film de protection ne doit être retiré qu'une fois la mise en œuvre du produit effectuée, au plus tard 6 mois après la date de livraison, afin de pouvoir garantir l'absence de tout résidu après l'enlèvement du film. La résistance à la température du film de protection est d'environ 140°C.

Pour des informations plus détaillées consultez la fiche technique « Stratifiés EGGER avec film de protection ».

## Entretien et nettoyage

En raison de leur surface résistante, hygiénique et étanche, les stratifiés EGGER PerfectSense Premium Gloss ne nécessitent aucun entretien particulier. Leur surface est facile à nettoyer. Attention : éviter les nettoyeurs sanitaires et les produits nettoyants contenant des éléments abrasifs, car ils sont susceptibles d'entraîner des modifications du degré de brillance et des rayures.

Pour de plus amples informations, consulter la fiche « Conseils d'entretien et d'utilisation des surfaces de produits EGGER ».

## Documentation complémentaire / Informations produit

Pour toute information complémentaire, consulter la documentation citée ci-dessous :

- « Conseils de mise en œuvre stratifiés »
- « Stratifiés de contrebalancement EGGER »
- « Stratifiés EGGER avec film de protection »
- « stratifié EGGER utilisé comme tableau blanc »
- « Stratifiés EGGER résistance aux produits chimiques »
- « Conseils d'entretien des surfaces des produits EGGER »

Remarque sur le caractère provisoire du contenu :

les données de la présente fiche technique reposent sur nos expériences et connaissances à ce jour. Les informations ici présentées s'appuient sur l'expérience pratique ainsi que sur les essais effectués en interne. Elles correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles ont un caractère informatif et ne sont en aucun cas l'assurance de caractéristiques spécifiques du produit ou de son aptitude à des applications précises. Sous réserve de fautes, d'erreurs d'impression ou de norme. En raison de l'évolution continue des stratifiés EGGER PerfectSense Premium Gloss, ainsi que des modifications apportées aux normes et autres documents légaux, certains paramètres techniques peuvent évoluer. Pour ces raisons, le contenu de la présente fiche ne peut être utilisé comme notice d'utilisation ni servir de document à valeur juridique. Nos conditions générales de vente s'appliquent à ce produit.