

Management kvality ISO 9001

Kódování: TM FOL CZ  
 Revize: 05  
 Vydání: 04. 11. 2019  
 Strana: 1 z 2

## Technický list

EGGER Laminát s ochrannou fólií



Z důvodu ochrany EGGER Laminátu před poškozením během skladování, zpracování, dopravy a montáže lze EGGER Laminát vyrábět s transparentní ochrannou fólií.

### Dostupnost

EGGER Laminát s ochrannou fólií se vyrábí na zakázku při dodržení minimálního objednávkového množství 260 m<sup>2</sup> od provedení. Lamináty Micro nelze opatřit ochrannou fólií. S ohledem na vlastnosti ochranné fólie, jež závisí na povrchové struktuře, lze ochrannou fólii aplikovat pouze na následující struktury:

- ST2 Smoothtouch Pearl
- ST16 Mineral Plaster
- ST36 Feelwood Brushed
- ST87 Mineral Ceramic
- HG HighGloss
- ST9 Smoothtouch Matt
- ST19 Deepskin Excellent
- ST76 Mineral Rough Matt
- ST89 Mineral Rock
- ST12 Ompipore Matt
- ST20 Metal Brushed
- ST85 Deepskin Legno
- SM Semi Matt
- ST15 Smoothtouch Velvet
- ST22 Deepskin Linear
- ST86 Deepskin Legno Horizontal
- PT PerfectSense Topmatt

### Skladování/zpracování

#### Skladování

Ochranná fólie musí být nejpozději do 12 měsíců po vyrobení laminátu odstraněna, jinak mohou zůstat na povrchu zbytky lepidla. Lamináty je nutné skladovat v uzavřených a suchých prostorách v originálním balení na paletě při normálních klimatických podmínkách.

Pokud se po otevření originálního balení lamináty přímo nezpracují, zbylé množství se musí opět uskladnit, přičemž je nutné lamináty celoplošně zakrýt deskou. Prostřednictvím krycí desky je zajišťována jak rovinná stabilita laminátu tak i stálost ochranné fólie před vlivem UV záření.

#### Zpracování

Tepelná odolnost ochranné fólie je cca 70°C. Proto je nutné dbát na následující parametry lisování:

- maximální lisovací teplota 70°C při době lisování 3 minuty
- lisovací tlak 3,5 kg/cm<sup>2</sup>

S ohledem na nízkou tepelnou odolnost ochranné fólie není možné lamináty s ochrannou fólií postformovat.

Management kvality ISO 9001

Kódování: TM FOL CZ  
 Revize: 05  
 Vydání: 04. 11. 2019  
 Strana: 2 z 2

## Forma dodávky

EGGER Laminát s ochrannou fólií lze dodávat dle typu laminátu, v závislosti na tloušťkách laminátu, jako role nebo jako formáty.

### Přehled možností při výrobě na objednávku

Jmenovitá tloušťka - zboží ve formátech	≥ 0,50 mm až 1,20 mm
Jmenovitá tloušťka - zboží v rolích	≥ 0,40 mm až 0,60 mm
Standardní šířka	1.310 mm
Individuální šířka*	dle poptávky; ≥ 900mm možné
Maximální délka	5.600 mm
Minimální délka	800 mm
Délka role	200 nebo 400 m
Vnitřní průměr role	150 mm
Minimální množství	260 m <sup>2</sup>

\*Dělicí řezy nejsou možné

## Recyklace/ likvidace

Použitá ochranná fólie je recyklovatelná. Není-li možná recyklace, lze ochrannou fólii likvidovat na skládkách nebo ve spalovnách směsného odpadu.

Předběžná doložka:

Tento technický list byl vyhotoven podle nejlepšího vědomí a s obzvláštní pečlivostí. Údaje spočívají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních testech a odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí. Slouží jako informace a nezahnují žádná ujištění o vlastnostech výrobků nebo vhodnosti pro určité účely použití. Za chyby tisku, norem a omyly nemůžeme převzít žádnou záruku. Navíc může vlivem dalšího kontinuálního vývoje EGGER Laminátu, jakož i změn norem a dokumentů veřejného práva docházet k technickým změnám. Proto nemůže obsah tohoto technického listu sloužit ani jako návod na použití ani jako právně závazný podklad. V zásadě platí naše Všeobecné obchodní a dodací podmínky.