

MORE FROM WOOD.

**E EGGER**

Klojimo instrukcija

**Egger laminuotoms ir  
Comfort grindims su  
UNI *fit!* klojimo sistema**



UNI *fit!*



Patented

## 1. Atsakomybė dėl patikros

Egger laminuotos ir Comfort grindys gaminamos naudojant naujausias šiuolaikinių gamyklų technologijas. Gamybos proceso metu ir jo pabaigoje reguliariai atliekamos griežtos kokybės kontrolės patikros. Vis dėlto, kai kurios lentelės retkarčiais gali būti pažeistos. Todėl prieš klojant ir klojimo metu kiekvieną grindų lentelę reikia apžiūrėti. Pažeistų grindų lentelių ar tų, kurios neatitinka normos, nederėtų kloti, bet reikėtų grąžinti tiekėjui, kad jos būtų pakeistos.

## 2. Grindų pagrindas

### 2.1

Visi grindų pagrindai prieš atliekant klojimo darbus turi būti paruošti atliekant įprastas grindų pagrindo paruošimo procedūras ir atsižvelgiant į patvirtintą grindų pramonėje taikomą paklaidą. Vertinant, ar EGGER laminuotas ir Comfort grindis galima kloti, ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį į toliau nurodytus punktus. To nesilaikant, jokios garantinės pretenzijos nebus priimamos.

#### **Grindų pagrindo drėgmės lygio patikra:**

Patikra turi būti atlikta naudojant CM įtaisą ir neturi viršyti tokio drėgmės lygio:

- Betonai cemento pagrindu  $\leq 2$  CM %, šildomasis betonai  $\leq 1,8$  CM %
- Kalciu sulfito / kalcio sulfato liejamasis betonai  $\leq 0,5$  CM %, šildomasis betonai  $\leq 0,3$  CM %

Šios reikšmės taikomos betoniniams grindims be priedų. Naudojant priedus ir greitai kietėjantį betoną, taikomi atitinkamo gamintojo nurodyti matavimai ir ribos. Tikrinamą medžiagą reikia paimti iš apatinio betoninių grindų trečdalyje. Šio proceso metu turi būti išmatuotas ir užregistruotas betoninių grindų storis.

#### **Grindų pagrindo lygumo patikra:**

Lygumo patikra atliekama vadovaujantis galiojančiais standartais: reikia aukščiausiuose paviršiaus taškuose padėti gulsčiuką / nivelyrą ir žemiausioje vietoje nustatyti nuokrypį atramos paviršių (matavimo taškų atstumo) atžvilgiu. Didžiausias leidžiamas vertikalusis nuokrypis yra 2 mm kas 100 cm. Didesnis nuokrypis pašalinamas atitinkamomis priemonėmis (pvz., savaime išsilyginančio mišinio sluoksniu).

#### **Grindų pagrindo apkrovos patikra:**

Grindų pagrindas turi būti sandarus ir patvarus.

#### **Grindų pagrindo švarumo patikra:**

Grindų pagrindas turi būti nusiurbtas.

#### **Aplinkos sąlygų patikra:**

Prieš klojant grindis, klojimo metu ir paklojus aplinkos sąlygos turi atitikti toliau nurodytas:

- kambario temperatūra ne žemesnė kaip 18 °C
- grindų paviršiaus temperatūra ne žemesnė kaip 15 °C
- santykinis oro drėgnis – nuo 40 iki 70 %

### 2.2

Kai EGGER laminuotos ir Comfort grindys klojamos kaip slankiojanti sistema, tinkami visi grindų pagrindai, kurie jau paruošti klojimui ir atitinka anksčiau išvardytus reikalavimus. Keli pavyzdžiai:

- Visų tipų betoniniai grindų pagrindai, įskaitant karštu vandeniu šildomas grindų sistemas
- Drožlių plokščių grindų konstrukcijos
- Medienos plaušo plokštės
- Esami grindų paviršiai, pvz., PVC, linoleumas, natūralaus akmens plokštės, keraminės plytelės

#### **Netinkamas grindų pagrindas:**

EGGER laminuotų ir Comfort grindų niekada negalima kloti ant tekstilinės dangos (pvz., kilimų) arba grindų pagrindo, kuris nėra paruoštas kloti. To nesilaikant, jokios garantinės pretenzijos nebus priimamos.

#### **Riboto tinkamumo grindų pagrindas:**

- Elektrinės grindų šildymo sistemos (kontroliuojančios paviršiaus temperatūrą)

Elektrinės grindų šildymo sistemos laikomos riboto tinkamumo grindų pagrindu. Taip yra dėl to, kad folijos pagrindu sukurtos elektrinio šildymo sistemos gali sugeneruoti gerokai 28 °C viršijančią paviršiaus temperatūrą. EGGER leidžia naudoti elektra šildomų grindų sistemas, jei jas galima valdyti skaitmeniniu būdu ir paviršiaus temperatūra niekada neviršija 28 °C. Techninį patvirtinimą, kad šildymo sistema gali būti naudojama su EGGER laminuotomis ir Comfort grindimis, turi suteikti šildymo sistemos gamintojas.

#### **Betoninės grindys**

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tais atvejais, kai EGGER laminuotos ir Comfort grindys klojamos kaip slankiojanti sistema ant betono, kaupsis drėgmė. Todėl, prieš klojant konkrečiai sistemai skirtą izoliacijos sluoksnį, ant visų betoninių grindų (išskyrus liejamą asfaltą) žr. punktą **Dėmesio!** Paklotai, visame plote reikia patiesti drėgmę izoliuojančią plėvelę (SD reikšmė  $\geq 75$  m), kuri būtų įdubusi, kad sulaikytų drėgmę. Profesionaliai paklotos drėgmę izoliuojančios plėvelės kraštai sujungimo vietose turi vienas kitą perdengti 5 – 20 cm, atsižvelgiant į versiją.

#### **Betoninės karštu vandeniu šildomos grindys**

Ruošiant šildomų grindų konstrukciją, visi dalyvaujantys specialistai (statybininkas, architektas, šildymo sistemų projektuotojas, šildymo sistemų inžinierius, montuotojas ir grindų dangos gamintojas) turi koordinuotai bendradarbiauti. Siekiant užtikrinti maksimalų ilgalaikį šildomo paviršiaus grindų eksploatavimą be jokių pažeidimų, būtina tinkamai suprojektuoti ir suderinti šildymo sistemą bei betonines grindis. Taip pat reikia atlikti įprastas grindų pagrindo klojimo, grindų šildymo / aušinimo funkcijų (funkcinio šildymo / aušinimo) patikras. Šios patikros dėl tinkamo betoninių grindų šildymo ir aušinimo turi būti atliekamos kiekvieną sezoną, o jų rezultatai turi būti užfiksuojami dokumentuose.

#### **Šildant apkrovos ir šilumos paskirstymo sluoksnį, turi būti skiriamas funkcinis šildymas ir grindų džiovinimas šildant.**

- Funkcinis šildymas – tai šildymo sistemų inžinieriaus sukurta be defektų veikianti sistema, pagal kurią vertinamas šildomų grindų konstrukcijos tinkamas veikimas.
- Grindų džiovinimas šildant yra betone likusios drėgmės šalinimas, kol pasiekiamas konstrukcijos stabilumas.

**Dėmesio!** Funkcinis šildymas negarantuoja, kad betone likusios drėgmės lygis pasiekė tokį, kuris yra būtinas konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Todėl grindų džiovinimas šildant yra privalomas.

**Dėmesio!** Šildomų grindų konstrukcijos paviršiaus temperatūra neturi viršyti 28 °C (83 °F). EGGER laminuotos ir Comfort grindys paprastai klojamos kaip „slankiojanti“ sistema. Kai grindys klojamos ant mineralinio grindų pagrindo, prieš tiesiant izoliacijos paklotą visame plote būtina patiesti drėgmę izoliuojančią plėvelę (SD reikšmė  $\geq 75$  m), kuri būtų įdubusi, kad sulaikytų drėgmę. Kai laminuotos grindys klojamos kaip slankiojanti sistema, reikia atkreipti dėmesį į laminuotų grindų ir izoliacijos pakloto šiluminio laidumo reikšmes. Pagal CE atitikties reikalavimą, bendra visų komponentų šiluminio laidumo reikšmė turi būti  $\leq 0,15$  m<sup>2</sup> K/W. Kai naudojami izoliacijos paklotai yra ne iš EGGER priedų asortimento, neteikiamos jokios garantijos dėl atitikties visos ant šildomojo betono montuojamos slankiojančios sistemos konstrukcijos efektyvaus maksimalaus leidžiamo šiluminio laidumo reikalavimui. Kai klojamos EGGER laminuotos grindys su atvirkščiojoje pusėje laminuotu Silenzio paklotu ir Comfort grindys, kito izoliacijos pakloto kloti nereikia.

### Natūralaus akmens ir keraminės plytelės

Grindyse likusi drėgmė gali prisiskusti į grindų pagrindo paviršių, todėl prieš tiesiant konkrečiai sistemai skirtą izoliacijos paklotą (žr. punktą **Dėmesio!** Paklotai), visame plote reikia patiesti drėgmę izoliuojančią plėvelę (SD reikšmė  $\geq 75$  m), kuri būtų įdubusi, kad sulaikytų drėgmę. Kai klojamos EGGER laminuotos grindys su atvirkščiojoje pusėje laminuotu Silenzio paklotu ir Comfort grindys, kito izoliacijos pakloto kloti nereikia.

### Medienos skiedrų ir plaušo plokščių grindys

Siekiant sumažinti smūgio garsą, prieš klojant laminuotas grindis, reikia patiesti konkrečiai sistemai skirtą izoliacijos paklotą (žr. punktą **Dėmesio!** Paklotas). Drėgmę izoliuojančios plėvelės (neleidžiančios prasiskverbti vandens garams) tiesti nebūtina. EGGER laminuotas grindis su atvirkščiojoje pusėje laminuotu Silenzio paklotu ir Comfort grindis galima kloti tiesiai ant medinių lentų.

### Kietmedžio lentos

Visos atsilaisvinusios lentos turi būti tinkamai prisuktos. Siekiant sumažinti smūgio garsą, prieš klojant laminuotas grindis, reikia patiesti konkrečiai sistemai skirtą izoliacijos paklotą (žr. punktą **Dėmesio!** Paklotas). Drėgmę izoliuojančios plėvelės (neleidžiančios prasiskverbti vandens garams) tiesti nebūtina. EGGER laminuotas grindis su atvirkščiojoje pusėje laminuotu Silenzio paklotu ir Comfort grindis galima kloti tiesiai ant grindų lentų. Atminkite, kad laminuotų ir Comfort grindų elementai turi būti klojami tinkamu kampu grindų lentų atžvilgiu.

### Elastingi grindų paviršiai (PVC, linoleumas, vinilas)

Drėgmę izoliuojančios plėvelės kloti nebūtina, nes elastingos grindų dangos atitinka apsaugos nuo drėgmės reikalavimus. Siekiant sumažinti smūgio garsą, prieš klojant laminuotas grindis, reikia patiesti konkrečiai sistemai skirtą izoliacijos paklotą. EGGER laminuotas grindis su atvirkščiojoje pusėje laminuotu Silenzio paklotu ir Comfort grindis galima kloti tiesiai ant elastingų grindų (žr. punktą **Dėmesio!** Paklotai).

### Drėgnos / šlapios patalpos

**Dėmesio!** EGGER laminuotų ir Comfort grindų negalima kloti šlapiose ir drėgnose patalpose, pvz., vonios kambariuose, saunose ar panašiose vietose. To nesilaikant, jokios garantinės pretenzijos nebus priimamos.

#### Dėmesio! Paklotas

- Kai grindys klojamos ant mineralinio grindų pagrindo, visame plote reikia patiesti drėgmę izoliuojančią plėvelę (SD reikšmė  $\geq 75$  m), kuri būtų įdubusi. Išimtis – naudojant EGGER Silenzio Duo (kombinuotasis izoliacijos paklotas su integruota apsauga nuo drėgmės) arba atitinkamą kombinuotą paklotą. Tokiais atvejais atskiros nuo drėgmės apsaugančios plėvelės nereikia.
- Po EGGER laminuotomis grindimis turi būti naudojamas konkrečiai sistemai skirtas EGGER „Silenzio“ paklotas. Alternatyvių pakloto plokščių ieškokite [www.egger.com](http://www.egger.com).
- Išimtis – EGGER laminuotos grindys su atvirkščiojoje pusėje laminuotu Silenzio paklotu ir Comfort grindys. Šiuo atveju jokio papildomo izoliacijos pakloto naudoti negalima.

## 3. Pasirengimas kloti

### Lentų pritaikymas aplinkos sąlygoms

Prieš pradėdant kloti, laminuotų ir Comfort grindų pakuotes reikia palaikyti / aklimatizuoti patalpoje, kurioje grindys bus klojamos, arba patalpoje su tokiomis pačiomis aplinkos sąlygomis. Aklimatizacija atliekama laikantis šių sąlygų:

- Grindys turi būti pakuotėje
- Pakuotės patalpoje laikomos / aklimatizuojamos ne trumpiau nei 48 val.
- Pakuotės guldomos horizontaliai, bent 50 cm atstumu nuo visų sienų
- Patalpos temperatūra ne žemesnė nei 18 °C
- Grindų paviršiaus temperatūra ne žemesnė nei 15 °C
- Santykinis oro drėgnis – nuo 40 iki 70 %

### Klojimo kryptis

Laminuotos ir Comfort grindys atrodo geriausiai, kai lentelės klojamos lygiagrečiai pro langus įeinančios šviesos sklidimo kryptį. Tačiau laivuose klojamo grindų pagrindo iš kietmedžio lentų arba parketlenčių / medinių grindų kryptį taikomi privalomi reikalavimai. Tokiais atvejais kloti reikia tinkamu kampu esamų lentų ar parketlenčių / medinių grindų atžvilgiu.

### Pirmosios eilės planavimas

Pirmiausia išmatuokite kambarį, kad nustatytumėte, ar reikia sumažinti pirmosios eilės plotį. Tai visada būtina atlikti, jei apskaičiuojama, kad paskutinės klojamos eilės plotis bus mažesnis nei 5 cm.

**Dėmesio!** Grindų elementus (grindų lenteles) visada reikia pjauti išilgai nuo liežuvėlio pusės (raudonas kraštas).

### Plėtimosi tarpų planavimas

EGGER laminuotos ir Comfort grindys, kaip ir visos natūralios medžiagos, juda (traukiasi / brinksta) dėl kintančių vidaus aplinkos sąlygų. Grindų judėjimas bus nepastebimas, jei iki visų fiksuotų objektų bus palikti tinkamo dydžio plėtimosi tarpai. 8–10 mm plėtimosi tarpai turi būti paliekami iki tokių fiksuotų objektų, kaip sienos, durų staktos, vamzdžiai, kolonos, laiptai ir t. t.

### Jungiamųjų profilių planavimas


Dėl laminuotų ir Comfort grindų judėjimo visada būtina montuoti jungiamuosius profilius toliau nurodytose vietose.

- Durų angose
- Praėjimo vietose
- Kamputose patalpose
- Patalpose, kurių ilgis ir (arba) plotis yra daugiau nei 10 m

## 4. Klojimas

- Patikrinkite, ar ant grindų lentelių nesimato pažeidimų / defektų. Nustatykite, kur yra liežuvėlis, o kur – griovelis (1 pav. / 2 pav.).
- Pirmąsias dvi eiles pradėkite kloti kairiajame patalpos kampe taip, kad abi pirmosios lentelės liežuvėlio pusės būtų nukreiptos į sieną, o abi griovelio pusės – į klotėją (1 pav. / 2 pav.).


Pirmųjų dviejų eilių lenteles galima kloti vienu metu, t. y. pakaitomis ir užtikrinant, kad trumpieji galai būtų nutolę bent minimaliu 200 mm atstumu (**Dėmesio!** Jei naudojamos ilgos lentelės, būtina užtikrinti minimalų 500 mm atstumą), kaip parodyta ir aprašyta toliau.



- 1 lentelė** = klojama kairiajame patalpos kampe
- 2 lentelė** = šios patrumpintos lentelės ilgasis kraštas įstatomas kampu. Norėdami tai padaryti, įstatykite ilgojo krašto liežuvėlį įstrižai iš viršaus į 1 lentelės ilgojo krašto griovelį ir leiskite 2 lentelę žemyn, kol ji atsiguls horizontaliai (žr. 3 pav.).
- 3 lentelė** = ilgasis kraštas įstatomas kampu, o trumpasis kraštas įspaudžiamas. Pirmiausia įstatykite ilgojo krašto liežuvėlį šiek tiek pakreiptą iš viršaus į 1 lentelės ilgojo krašto griovelį. Tada pastumkite taip pakreiptą 3 lentelę link 2 lentelės, kol trumpieji lentelių kraštai atsiders vienas prie kito ir tiksliai sutaps. Dar kartą užfiksuokite ilguosius kraštus nuleisdami lenteles žemyn, o trupuosius kraštus suspausdami, kol jie užsifikuos (žr. 4 pav.).
- 4 lentelė** = ilgasis kraštas įstatomas kampu, o trumpasis kraštas įspaudžiamas, kaip anksčiau. Įstatykite ilgojo krašto griovelį šiek tiek pakreiptą iš apačios po 3 lentelės ilgojo krašto liežuvėliu. Pastumkite taip pakreiptą 4 lentelę link 1 lentelės, kol trumpieji lentelių kraštai atsiders vienas prie kito ir tiksliai sutaps. Dabar dar kartą užfiksuokite ilguosius kraštus nuleisdami lenteles žemyn, o trupuosius kraštus suspausdami, kol jie užsifikuos (žr. 5 pav.).
- 5 lentelė** = ilgasis kraštas įstatomas kampu, o trumpasis kraštas įspaudžiamas (žr. 3 lentelę).
- 6 lentelė** = ilgasis kraštas įstatomas kampu, o trumpasis kraštas įspaudžiamas (žr. 4 lentelę)
- 7 lentelė** = ilgasis kraštas įstatomas kampu, o trumpasis kraštas įspaudžiamas (žr. 3 lentelę).
- 8 lentelė** = ilgasis kraštas įstatomas kampu, o trumpasis kraštas įspaudžiamas (žr. 4 lentelę).

Visas likusias pirmosios ir antrosios eilės lenteles klokite, kaip aprašyta anksčiau, o paskutines lenteles, kiek reikia, nupjaukite (6 pav.).

Galiausiai, padėkite pirmąsias dvi eiles reikiamoje vietoje, išlaikydami atstumus iki sienų (8–10 mm), ir įstatykite tarpiklius (7–10 pav.).






## Klojimas

**Dėmesio!** Pasirūpinkite, kad visi trumpieji galai būtų bent 200 mm (8 col.) atstumu. **Dėmesio!** Klojant ilgas grindų lenteles, trumpieji galai turi būti nutolę bent 500 mm atstumu.

- Jei gaminiai yra su nuožulnumu ir (arba) specialiu raštu (pvz., plytelių dekoru), pasirūpinkite, kad trumpieji galai būtų nutolę tinkamu atstumu pagal nuožulnumą ir (arba) raštą.
- Klodami trečios eilės pirmąją lentelę, ilgojo krašto liežuvėlį įstatykite įstrižai iš viršaus į antros eilės ilgojo krašto griovelį. Tada leiskite lentelę žemyn, kol ji atsiguls horizontaliai. Norėdami įstatyti trečios eilės antrąją lentelę, vėl pakelkite ilgąjį kraštą nukreipę liežuvėlį žemyn ir įstumkite jį į griovelį ilgajame antrosios eilės krašte. Dabar, laikydami pakreiptą lentelę, stumkite ją pirmosios lentelės trečioje eilėje galo link, kol trumpųjų kraštų jungiamieji elementai atsiders vienas virš kito ir tiksliai sutaps. Ilgąjį kraštą vėl užfiksuokite nuleisdami lentelę, o trumpąjį kraštą – paspausdami, kol pajusite, kad jis užsifiksavo.
- Visas likusias trečiosios eilės lenteles klokite, kaip aprašyta anksčiau, o paskutinę lentelę, kiek reikia, nupjaukite.
- Visas kitas eiles galima pradėti kloti naudojant ankstesnės eilės lentelės likusią dalį, jei ji yra bent 200 mm ilgio (arba bent 500 mm ilgio, jei klojamos ilgos lentelės).
- Dabar galite toliau kloti vieną lentelę po kitos.

Ruošdamiesi kloti paskutinę lentelių eilę, paimkite lentelę ir uždėkite ją ant eilės viršaus prieš paskutinę. Naudojant lentos nupjautą dalį (lentos pločio), galima perkelti sienos profilį ant lentos iš anksto pasirinktu atstumu.

### 31, 32 ir 33 klasių komercinių patalpų zonos




Komercinių patalpų zonos yra veikiamos įvairaus lygio drėgmės, todėl šiose vietose privaloma taikyti papildomą sandarinimą, naudojant PVAC klijus (D3). Sandarinimo klijais reikia patepti ilgąjį ir trumpąjį klojamos lentelės liežuvėlio kraštą, kad sujungus lenteles jie sunktųsi į paviršių per visą sandūros ilgį. Įsitinkinkite, kad tarp jungčių grindyse po prasisunkusiais klijais nėra tarpo. Klijų perteklių lengva pašalinti nuo paviršiaus iš karto arba jiems šiek tiek apdžiuvus.

**(Dėmesio!** Dėl profilio geometrijos reikia naudoti tik proporcingą klijų kiekį, ypač trumpajame krašte.)

### Montuojami virtuvės baldai / spintos


Rekomenduojama virtuvės baldus ir spintas sumontuoti prieš klojant laminuotas arba Comfort grindis, ir kloti jas tik tiek, kad palįstų po spintelės grindjuostėmis.

**Vamzdžiai**



- Išmatuokite vamzdžių padėtį ir pažymėkite tai ant lentos (numatykite ir plėtimosi tarpą).
- Angos turi būti bent 16 mm didesnės nei vamzdžio skersmuo.
- Apipjaukite angas 45° kampu.
- Nupjautą dalį įstatykite ir patepkite klijais.

**Durų staktos**



- Jei durų staktos medinės, rekomenduojame, pasitarus su klientu, jas patrumpinti pagal grindų ir pakloto storį (1 pav.).
- Tada klokite laminuotas arba Comfort grindis po durų stakta, palikę reikiamus plėtimosi tarpus tarp sujungimo vietų. Jei klojamos grindys baigiasi po durų stakta, atitinkamos lentelės ilgąjį kraštą galima įstatyti įstrižai kampu ir nuleisti. Tada ant grindų paguldyta lentelė pastumiami po durų stakta, o trumpasis kraštas užfiksuojamas horizontaliai plaktuku pakalus per kaladėlę (1b ir 1c pav.).
- Jei durų staktos patrumpinti negalima (pvz., ji metalinė), plėtimosi tarpai turi būti užpildyti elastine sandarinimo medžiaga arba uždengti tinkama grindjuoste (2 pav.).


**Grindų profiliai ir grindjuostės**

Profesionaliai paklojus laminuotas arba Comfort grindis, sumontuojami reikiami grindų profiliai ir grindjuostės. Paprasta montavimo instrukcija pateikiama priedų pakuotėse.

**Dėmesio!** Daugelio tipų profiliams prieš klojant laminuotas arba Comfort grindis turi būti įrengiama dengiamajam profiliui tvirtinti skirta bazė (apatinis profilis).

**Lentelių nuėmimas / išmontavimas**

Jei norite pakeisti jau suklotas lenteles jų nepažeisdami, pirmiausia turite atlaisvinti visą eilę išilgai ilgojo krašto, sulenkdami per užfiksuotą jungiamąjį mechanizmą. Tada judinkite horizontaliai ant žemės gulinčias lenteles spausdami trumpaisiais kraštais vieną į kitą. Atlikite tai atsargiai, kad nepažeistumėte liežuvėlio ir griovelio.





## 5. Valymas ir priežiūra

- Prie įėjimo turi būti įrengta tinkamo dydžio vieta purvui surinkti arba durų kilimėlis.
- Komercinėse patalpose, kur grindų zona tiesiogiai ribojasi su lauku, nuošali tinkamo dydžio vieta purvui surinkti turi būti įrengta grindų konstrukcijoje.
- Ant kėdžių ir stalų bei kitų baldų kojelių priklijuokite grindų apsaugus iš veltinio. Reguliariai juos valykite, tikrinkite, ar tinkamai atlieka savo funkciją ir, jei reikia, pakeiskite.
- Jei norite perkelti sunkius baldus, pakelkite juos, nevilkite grindimis.
- Ant biuro kėdžių ir kitų baldų su ratukais turi būti pritvirtinti W tipo minkštieji ratukai. Biuro kėdžių ir baldų ratukus būtina reguliariai valyti, tikrinti ir, jei reikia, pakeisti.
- Nedelsdami pašalinkite ant laminuotų ir Comfort grindų atsiradusią drėgmę.
- Neplaukite grindų garus naudojančiais valymo prietaisais, išskyrus Aqua+ laminuotas grindis.
- Laminuotas ir Comfort grindis valykite tik sudrėkinta šluoste.
- Ant laminuotų ir Comfort grindų niekada nenaudokite šveičiamųjų ar abrazyvinių medžiagų.
- Nenaudokite nuosėdų paliekančių valymo priemonių. Rekomenduojame naudoti mūsų konkrečiai sistemai skirtą EGGER gaminamą valiklį Clean-it.
- Vaškuoti ir (arba) poliruoti nereikia ir negalima.
- Papildomai sandarinti laminuotų ir Comfort grindų paviršiaus nereikia ir negalima.
- Siurbdami dulkių siurbliu naudokite antgalius, skirtus kietoms grindims.

Jei, nepaisant grindų tvirtumo, grindų lentelė pažeidžiama, nedidelį pažeidimą galima ištaisyti konkrečiai sistemai skirta remonto pasta EGGER Decor Mix & Fill. Jei pažeidimas stipresnis, profesionalus montuotojas galės pakeisti visą lentą. Jei reikia, galite gauti atskiras instrukcijas. Dėl ypatingų grindų klojimo vietų (pvz., ant laiptų) ar kitais klausimais kreipkitės į vietinį platintoją.

[www.egger.com](http://www.egger.com)

**EGGER Holzwerkstoffe Wismar**

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Germany

**T** +49 3841 301-0

**F** +49 3841 301-20222

[flooring@egger.com](mailto:flooring@egger.com)

**EGGER Drevprodukt Gagarin**

Ezhvinsky proezd, 1

215010 Gagarin

Oblast Smolensk

Russia

**T** +7 48135 79-300

**F** +7 48135 79-311

[info-ru@egger.com](mailto:info-ru@egger.com)

Patarimai, aptarnavimas ir kita: