



	EGGER Design-Boden GreenTec mit LUGATO	
Klebstoff	DESIGNBELAGSKLEBSTOFF DOPPEL PLUS (feuchtigkeitsbeständig, geeignet auch für Wandflächen – standfest)	
Zahnpachtel	TKB A2, TKB B1, TKB B2	
Trocknungszeit	Ablüftezeit: 10 - 20 Minuten Einlegezeit: 20 - 30 Minuten Abbindezeit: 24 - 48 Stunden	
Bodenausgleichmasse (bei Bedarf)	GLÄTT- & FEINSPACHELMASSE (Wohnraum) FLIESST & FERTIG EXTRA (Wohn- und Feuchtraumbereich) NEU AUF ALT! (bei Holzdielen und Spanplatten- / OSB-Böden)	
Wandflächenausgleich (bei Bedarf)	ROHBAUSPACHTEL INNEN (Wohnraum) ROHBAUSPACHTEL AUSSEN (Wohn- und Feuchtraumbereich)	
Abdichten unter Designbelägen (bei Bedarf)	ABDICHTUNGSBAHN (DICHTUNGSBAND, DICHTMANSCHETTE, INNEN- und AUSSENECKE)	
Grundierung	vor DESIGNBELAGSKLEBSTOFF DOPPEL PLUS nicht Grundieren! vor Boden- / Wandspachtelmassen Grundierungshinweise der Baustoffe beachten!	
Die allgemeinen Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der genannten LUGATO-Produkte im jeweiligen Technischen-Merkblatt sind zu beachten.		

	EGGER Design-Boden GreenTec mit LUGATO	
Klebstoff	PARKETTKLEBSTOFF (in trockenen Wohnbereichen)	
Zahnpachtel	TKB B2, TKB B3	
Trocknungszeit	Ablüftezeit: 5 - 10 Minuten Einlegezeit: 20 - 40 Minuten Begehbar: >12 Stunden Belastbar >24 Stunden	
Bodenausgleichmasse (bei Bedarf)	GLÄTT- & FEINSPACHELMASSE (Wohnraum) NEU AUF ALT! (bei Holzdielen und Spanplatten- / OSB-Böden)	
Wandflächenausgleich (bei Bedarf)	ROHBAUSPACHTEL INNEN oder -AUSSEN (Wohnraum)	
Grundierung	vor PARKETTKLEBSTOFF nicht Grundieren! vor Boden- / Wandspachtelmassen Grundierungshinweise der Baustoffe beachten!	
Die allgemeinen Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der genannten LUGATO-Produkte im jeweiligen Technischen-Merkblatt sind zu beachten.		