

Управление качеством ISO 9001:2008

Код: TFKD001RU  
 ID 3254  
 Редакция: 04  
 Утверждено: 28/06/2018  
 Page: 1 из 4

## Клеи

для приклеивания напольных покрытий EGGER HOME Design flooring / EGGER PRO Design flooring по всей поверхности



**Одобрённые клеи для приклеивания напольных покрытий EGGER HOME Design flooring / EGGER PRO Design flooring по всей поверхности**

| Производитель клея | Клей (назначение изделия)  | Зубчатый шпатель для клеевого основания | Контакты          | Описание   |
|--------------------|--|---|-------------------|--|
| Bostik             | Parfix Eco Plus (MS-Polymer)                                     | В 11                                    | 0049 / 5425 801 0 |  |
|                    | Parfix Strong (MS Polymer)                                       |   |                   |  |
|                    | Power Elastic (dispersions-adhesive)                             |   |                   |  |
| Kiesel             | Bakit PU-P (TKB B2) + Okalift Super Change+ Bakit PU-P (TKB B11) | TKB B2 / TKB B11                        | 0049/71193134-0   | Выравнивающий состав / Primer Bostik Niboplan 300 + Okamul PU-V, Servofix FG + Okapox GF   |
|                    | Bakit 2-C- PU-P  |   |                   |  |
|                    | Bakit 1-C  |   |                   |  |
| F .Ball & Co. Ltd. | Styccobond F44   | 1.5мм х 5мм V-образный зубчатый шпатель | 0044 / 1538361633 | Метод прочного приклеивания  |
|                    | Styccobond F45   | 1.5мм х 5мм V-образный зубчатый шпатель |                   |  |
|                    | Styccobond F60   | 1.5мм х 5мм V-образный зубчатый шпатель |                   |  |
| Kleiberit          | Kleiberit 583.5 (STP-adhesive)                                   | TKB B3                                  | 0049 / 724462-0   |  |
|                    | Kleiberit 584.0 (STP-adhesive)                                   |   |                   |  |
| Mapei              | Ultrabond Eco S940 1-C   | TKB B2                                  | 0049/2041 77208-0 | Праймер: ECO Prim T Plus<br>Выравнивающий состав: Ultraplan Plus, Ultraplan ECO Plus, Ultraplan Maxi, Ultraplan Fast Track, Planitex D10 или D15 |
|                    | Ultrabond Eco S948 1-C   |   |                   |  |
|                    | Ultrabond Eco S968 1-C   |   |                   |  |

| Производитель клея | Клей (назначение изделия)  | Зубчатый шпатель для клеевого основания                        | Контакты                                  | Описание   |
|--------------------|--|--|---|--|
| Chemos             | PU45   | B1- B3   | 00421/ 948 218 002                        |  |
| Soudal             | Fix all Floor & Wall   | B3 / B5  | 0049 / 214 6904-0                         |  |
| iTe Products       | Adhesive GRIPite V50   | A2/ B1   | 0027/ 11 864 4918                         |  |
|                    | Adhesive GRIPite H80   | A1 /A2   |   |  |
| Bona               | Bona R770 2-C PUR  | TKB B11  | 0049/0180 42 66 283<br>0043/0800 22 52 82 |  |
|                    | Bona R777 2-C- PUR   |  |   |  |
|                    | Bona Titan 1-C- Silan. Hard  |  |   |  |
| Stauf              | Stauf 1-C-MS Polymer 950   | Stauf no. 5 / TKB B9   | 0049/027390301-0                          | Выравнивающий состав:<br>Stauf XP40 Stauf GS<br>Праймер: Stauf VDP 130 |
|                    | Stauf SPU 570 1-C-   | Stauf no. 5 / TKB B9   |   |  |
|                    | Stauf PUK 455 (1-C-PU-glue)  | Stauf no. 5 / TKB B9   |   |  |
|                    | Stauf PUK 446 (2-C-PU-glue)  | Stauf no. 5 / TKB B9   |   |  |
| Wakol              | PU 210 (2-C- Parquet Adhesive)   | TKB B3 / TKB B11   | 0049/06331-8001-0<br>0049/63318001187     |  |
|                    | PU 215 (2-C- Parquet Adhesive)   |  |   |  |
|                    | PU 225 (2-C- Parquet Adhesive)   |  |   |  |
|                    | MS 260 (Parquet Adhesive hard elastic, flexible)   |  |   |  |
|                    | MS 290 (Parquet Adhesive)  |  |   |  |
| Sika               | Sika Bond -700 Parquet Premium   | TKB B3, B11, B15   | 0041584364040                             |  |
| Evocol             | Korvikol Eggerlast   | B3 / B6 / B11  | (0800) 775-19-46                          | Применяется в России для одноразового                                  |
| Bostik France      | Power Elastic  | A2   | 00331559990759                            | Только в сухих помещениях  |
|                    | Miplafix 800 Sadertech V8<br>Technimang Colle Lames et Dalles<br>PVC conditions extremes |  |   | Только в сухих помещениях  |
|                    | Bostik PU 140  |  |   | В сухих помещениях / помещениях с повышенной влажностью                |
|                    | Bostik PU 456  |  |   | Только в помещениях с повышенной влажностью                            |
| Tover              | Tovcol MS  | V-образный зубчатый, V-notch trovel no. 6 шпатель (зубцы 8 мм) | 0039/0117792823                           |  |
|                    | Tovcol MS Start  | V-образный зубчатый, V-notch trovel no. 6 шпатель (зубцы 8 мм) |   |  |
|                    | Tovcol PU-2-C  | V-образный зубчатый шпатель                                    |   |  |
| PCI                | SMP PAR 365  | B 11   | 0049/821 5901-171                         |  |
| KIILTO             | Kiilto Slim  | TK B11   | 00358/ 207710 100                         |  |
|                    | Kiilto FlexSilan   |  |   |  |

Перечисленные выше марки клея рекомендованы к использованию на основании комплексных испытаний и тестов, проведенных производителями клея. Учитывая различные условия конструкции, сведения и разъяснения, предоставленные нами, не являются основанием для претензий по гарантиям. Кроме того, мы не несем ответственности за использование определенных клеящих веществ и рекомендуем вам выбирать или применять клей с низким уровнем эмиссии и/или вспомогательную продукцию.

## Общие инструкции

Настоящие руководства и действующая инструкция по обработке составлены для достижения наилучшего результата по техническим и визуальным показателям при приклеивании напольных покрытия Design к основанию.

Необходимо соблюдать все требования, указанные производителем клея, как, например, время сцепления и отвердевания. Клей следует распределить по всей поверхности основания специальным зубчатым шпателем. Общие рекомендации: Распределяйте клеевую основу равномерно. Для основания и других составляющих напольного покрытия, которые могут понадобиться, используйте только специально предназначенные материалы, поскольку безопасность и наилучший результат укладки могут быть гарантированы только с использованием подходящих строительных материалов. Кроме того, следует строго соблюдать инструкцию по укладке напольного покрытия EGGER Design. За подробной консультацией Вы можете обратиться в службу технической поддержки клиентов компании ЭГГЕР Хольцверкштоффе ГмбХ и Ко. КГ или к соответствующей компании по производству клея.

## Рекомендации по тестированию и подготовке:

Общие рекомендации:

- Подрядчик, выполняющий работы по укладке, обязан обеспечить контроль качества основания под напольное покрытие и убедиться, что оно пригодно для дальнейших работ.
- Поверхность для укладки напольного покрытия должна быть сухой, очищенной от загрязнений и антиадгезивных веществ, без трещин, ровной и соответствовать требованиям стандартов DIN 18365 и DIN 18202 к прочности при сжатии и растяжении. (Необходимо строго соблюдать требования к ровности основания. Согласно инструкции по укладке напольных покрытий Design допустимые неровности поверхности составляют  $\leq 2$  мм/м).
- Укладчик полов должен составить письменное заключение, если у него появились подозрения, что основание под напольное покрытие не пригодно для укладки, а именно, указать видимые дефекты поверхности или повреждения в структуре основания.
- Если неровность основания превышает указанные требования, необходимо нанести слой специально предназначенной грунтовки и/или наполнителя.
- Стяжку необходимо отшлифовать и очистить промышленным пылесосом.
- Прежнее напольное покрытие категорически не подходит для укладки нового напольного покрытия методом полного приклеивания.

## Хранение клея

При хранении клея убедитесь, что погодные условия не оказывают на него никакого воздействия. Мы рекомендуем хранить клей в отапливаемом защищенном от ветра и сквозняка сухом помещении с относительной влажностью 40-70% и температурой воздуха 15-18 °C. Хранение вне помещения или на открытом воздухе не соответствует заявленным в инструкции требованиям.

## Дополнительные документы:

- Технический паспорт: напольные покрытия EGGER PRO Design и напольные покрытия EGGER Home Design
- Инструкция по укладке: напольные покрытия EGGER PRO Design и напольные покрытия EGGER Home Design
- Технические паспорта видов клея, перечисленных в таблице

## Сохнущие клеи / клеи, которым требуется время для отверждения

| Производитель клея | Клей (назначение изделия)  | Ходьба/использование пола после | Подверженность высоким нагрузкам |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Bostik             | Parfix Eco Plus (silane adhesive)  | 24 часов                        | 36 часов                         |
|                    | Parfix Strong (MS Polymer)   |                                 |                                  |
|                    | Power Elastic  |                                 |                                  |
| Chemos             | PU45   | 24 часов                        | -                                |
| Kiesel             | Bakit PU-P (TKB b2) + Okalift Super Change + Bakit PU-P (TKB B11)                  | 24 часов                        | 48 часов                         |
|                    | Bakit 2-C- PU-P  |                                 |                                  |
|                    | Bakit 1-C-   |                                 |                                  |
|                    |  |                                 |                                  |
| Stauf              | Stauf 1-C-MS Polymer 950   | 48 часов                        | -                                |
|                    | Stauf SPU 570 1-C-   | 24 часов                        | -                                |
|                    | Stauf PUK 455 (1-C-PU-glue)  | 48 часов                        | -                                |
|                    | Stauf PUK 446 (2-C-PU-glue)  | 24 часов                        | -                                |
| F.Ball & Co. Ltd.  | Styccobond F44   | 24 часов                        | -                                |
|                    | Styccobond F45   | 24 часов                        | -                                |
|                    | Styccobond F60   | 24 часов                        | -                                |
| Kleiberit          | Kleiberit 583.5 (STP-adhesive)   | 48 часов                        | -                                |
|                    | Kleiberit 584.0 (STP-adhesive)   | 48 часов                        | -                                |
| Wakol              | PU 210 (2-C- Parquet Adhesive)   | 24 часов                        | 48 часов                         |
|                    | PU 215 (2-C- Parquet Adhesive)   | 24 часов                        | 48 часов                         |
|                    | PU 225 (2-C- Parquet Adhesive)   | 24 часов                        | 48 часов                         |
|                    | MS 260 (Parquet Adhesive hard elastic, flexible)                                   | 24 часов                        | 48 часов                         |
|                    | MS 290 (Parquet Adhesive)  | 24 часов                        | 48 часов                         |
| Evocol             | Korvikol Eggerlast   | 24 часов                        | 48 часов                         |
| Sika               | Sika Bond – 700 Parquet Premium  | 24 часов                        | -                                |
| Mapei              | Ultrabond Eco S940 1-C   | 24 часов                        | -                                |
|                    | Ultrabond Eco S948 1-C   | 24 часов                        | -                                |
|                    | Ultrabond Eco S968 1-C   | 24 часов                        | -                                |
| Chemos             | PU 45  | 24 часов                        | -                                |
| Soudal             | Fix all Floor &Wall  | 24 часов                        | 48 часов                         |
| iTe Products       | GRIPite V50  | 24 часов                        | 72 часа                          |
|                    | GRIPite H80  | -                               | -                                |
| Bona               | Bona R770 2-C-PUR  | 24 часов                        | -                                |
|                    | Bona R777 2-C-PUR  | 24 часов                        | -                                |
|                    | Bona Titan 1-C-Silan. Hard   | 24 часов                        | -                                |
| Bostik France      | Power Elastic  | 24 часов                        | 48 часов                         |
|                    | Miplafix 800 Sadertech V8 Technimang Colle Lames et Dalles PVC conditions extremes | 24 часов                        | 48 часов                         |
|                    | Bostik PU 140  | 24 часов                        | 48 часов                         |
|                    | Bostik PU 456  | 24 часов                        | 48 часов                         |
| Tover              | Tovcol MS V-notch trovel no. 6   | 24 часов                        | 72 часа                          |
|                    | Tovcol MS Start V-notch trovel no. 6   | 24 часов                        | 72 часа                          |
|                    | Tovcol PU-2-C  | 24 часов                        | 72 часа                          |
|                    |  | 24 часов                        | 72 часа                          |
| PCI                | SMP PAR 365  | 24 часов                        | 72 часов                         |
| KIILTO             | Kiilto Slim  | 24 часов                        | 48 часов                         |
|                    | Kiilto FlexSilan   | 24 часов                        | 48 часов                         |

Примечание: Данные технологические инструкции были разработаны с учетом самой актуальной имеющейся информации и на основе детального анализа. Предоставленная информация основана на практическом опыте, собственных исследованиях и соответствует сегодняшнему уровню знаний по этому вопросу. Данный документ носит информативный характер и не содержит гарантий относительно характеристик продукции или ее пригодности к использованию в определенной области. Мы не берем на себя ответственность за возможные ошибки, опечатки и неточности при указании норм. Кроме того, возможны технические изменения, вытекающие из постоянного совершенствования напольных покрытий EGGER Design и изменений норм и документов публичного права. Поэтому данный технический паспорт не является руководством по эксплуатации или имеющим обязательную юридическую силу документом. Ориентируйтесь на общие положения и условия, принятые в компании.