MORE FROM WOOD.

EGGER

ISO 9001:2015
Code TDELAC001
Revision 01

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

EGGER Laminate Flooring with Aqua Clic It!

Носеща плоча	HDF „Стоп набъбване плюс“ (E1, CARB2/TSCA VI)
Профил	Aqua CLIC *it!*

Изисквания съгласно EN 14041

Съдържание на формалдехид съгласно EN717-1	E1	Съпротивление на плъзгане съгласно EN13893	DS, ≥ 0,3
Топлопроводимост съгласно EN 12667	0,12 W/(m*K)	Антистатични свойства съгласно EN1815	Да, < 2kV
Реакция на огън съгласно EN13501-1	Cfl-s1		

Изисквания за класификация и общи изисквания съгласно EN 13329

Клас на употреба	**32**	**33**	
Гаранция за жилищни помещения	20 Години	25 Години	
Гаранция за търговски обекти	5 Години	5 Години	
Устойчивост на износване EN13329, приложение E	AC4 / ≥ 4.000 Цикли	AC5 / ≥ 6.000 Цикли	
Удароустойчивост EN13329	≥ 35 mm ≥ 750 mm	≥ 70 mm ≥ 1.000 mm	
Устойчивост на петна съгласно EN 438	Група 1 + 2: Степен 5 Група 3: Степен 4	Група 1 + 2: Степен 5 Група 3: Степен 4	
Подуване съгласно EN 24336	≤ 18 %	≤ 15 %	
Отпечатък след постоянно натоварване съгласно EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	
Поведение при симулация на преместване на мебелен крак съгласно EN424	без видими повреди при тестване с крак тип 0	без видими повреди при тестване с крак тип 0	
Опит с колелца на стол съгласно EN425	25.000 Цикли	25.000 Цикли	
Сила на връзката надлъжно / напречно в съответствие с ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m	
Стегнатост на съединението в съответствие с ISO 4760	Без изтичане на вода след 24 часа излагане на вода	Без изтичане на вода след 24 часа излагане на вода	
Толеранси повърхностен слой съгласно EN13329	Дължина ± 0,5 мм Ширина ± 0,1 мм Дебелина ± 0,5 мм	Дължина ± 0,5 мм Ширина ± 0,1 мм Дебелина ± 0,5 мм	

Формат & Опаковане

Покрита площ в мм (дължина x ширина)		**Classic 1.292 x 193**	**Large 1.292 x 246**						
Обща дебелина в мм		**8 mm**	**8 mm**						
Клас на употреба 31									
Клас на употреба 32		✓	✓						
Клас на употреба 33		✓							
Фаска,									
Фаска,									
Фаска,		✓	✓						
Фаска,									
Данни пакет	бройки	8	8						
	m²	1,99	2,54						
	kg (+/- 5%)	14,54	19,04						
Данни палет	Брой	60	45						
	m²	119,69	114,42						
	kg (+/- 5%)	872	850						

Можете да намерите допълнителна информация на обратната страна

EU Ecolabel : DE/035/003

www.blauer-engel.de/uz176

Обща информация

Внимателната проверка на пристигащите материали е съществена част от всяка бизнес сделка. Боравенето и съхраняването на подовите елементи трябва да се извършва внимателно. Пакетите с подови елементи трябва да се съхраняват на равна и суха повърхност, защитени от атмосферни влияния, в затворена сграда. Препоръчваме да се извърши аклиматизиране на крайните продукти в продължение на поне 48 часа преди полагането им в съответствие с очаквания климат в помещението (> 18 ° C, 40 - 70% относителна влажност). По време на аклиматизирането подовите елементи трябва да са в опаковано състояние, да лежат хоризонтално и да има разстояние от поне 50 см до всички стени. Преди и по време на монтажа подовите елементи трябва да бъдат проверявани за евентуални дефекти. Повредени или непригодни по друга причина панели не бива да се използват и следва да се върнат на дистрибутора и да бъдат подменени. За повече информация, моля, посетете www.egger.com.

Околна среда и здраве

Продуктът има екомаркировки тип I, тип II и тип III:

- EPD (Екологична декларация за продукта), включително външно проверена оценка на жизнения цикъл съгласно EN 15804
- екологична декларация на доставчика (Екологичен и здравен информационен лист)
- Blauer Engel, Greenguard,M1
- допълнителна информация относно кръговата икономика и устойчивостта може да бъде намерена на www.egger.com/ecofacts.

Ламинираният паркет на EGGER се състои от 83% възобновяеми суровини. По време на растежа си дървесината, която използваме като суровина, усвоява CO_2 и го съхранява. При транспортирането и обработката се отделя CO_2. Разликата между съхраненото количество и емисиите води до въглероден отпечатък от -6 kg CO_2 на 1 m² ламиниран паркет.

Съгласуване по цвят и структура на повърхността

Тъй като поради присъщи различия в основата се наблюдават леки разлики в цвета, препоръчваме използваните един до друг елементи - в една подова настилка - да бъдат избирани от една и съща производствена партида, за да се осигури еднородност и консистенция на цвета.

Пригодност за подово отопление

Подовите настилки на EGGER са подходящи за подово отопление с топла вода и електрическо подово отопление. Температурата на повърхността на отопляемата подова конструкция не бива да надвишава 28°C и трябва да се избягва прекалено бързото нагряване. Не се разрешава полагането върху подово отопление с функция за нощно акумулиране. Ламинираните паркети на фирмата EGGER могат да се полагат само върху електрически плоски отоплителни системи/отоплително фолио, които са снабдени с температурни датчици и контролери.

R - Съпротивление на топлопреминаване съгласно EN12667

Обща дебелина в мм		7 mm	8 mm	10 mm	12 mm
R [(m²*K)/W]		0.06	0.07	0.08	0.10
R [(m²*K)/W] (+ Silenzio easy)		0.12	0.14	0.14	0.16
R [(m²*K)/W] (+ Silenzio Duo)		0.10	0.09	0.11	0.12

Аксесоари

При полагането на подовата настилка препоръчваме използването на асортимента от аксесоари на EGGER от продуктовите групи: Подложки EGGER Silenzio, подходящи MDF первази, както и много други аксесоари, които са перфектно съгласувани по цвят с предлагания асортимент от подови настилки. Допълнителна информация можете да намерите на www.egger.com.

Бележка относно валидността

Настоящият технически лист е изготвен надлежно, използвайки цялата налична информация. Информацията има единствено информативен характер и не представлява гаранция по отношение на характеристиките на продукта или пригодността му за определени приложения. Не носим отговорност за евентуални грешки или пропуски в стандартите или печатни грешки. Освен това в резултат на непрекъснатата работа по усъвършенстване на подовите настилки на фирмата EGGER и на промени в стандарти и документи на публичното право са възможни технически промени. Този технически информационен лист не е инструкция за употреба и не е правно обвързващ документ.