

# FICHE TECHNIQUE

## EGGER PRO Design Greentec

Quality management ISO 9001:2015  
Code TDEPD001  
Revision 02

Plaque de support	GreenTec Board
Perfil	CLIC it!
Garantie domestique	25 ans
Garantie commerciale	5 ans

### Performances déclarées selon EN 14041

propriétés antistatiques EN 1815	oui, < 2 kV
Résistance au passage de la chaleur suivant EN 12667	0,05 m2 K/W
Comportement au feu suivant EN 13501-1	Cfl-s1
Formaldéhyde suivant EN 717-1	E1
Résistance antidérapage suivant EN 13893	DS

### propriétés supplémentaires

Réduction de l'impact sonore suivant EN ISO 10140-3	≤ 18 dB
Réduction du bruit d'une pièce IHD W 431	≤ 34 % <sup>(1)</sup>

(1) L'amélioration acoustique d'une pièce déterminée donne le pourcentage de réduction de la sensation de volume relative à la référence

### Spécifications EN 16511

Classe d'utilisation	33	
Résistance à l'abrasion, méthode de test A selon EN 13329 annexe E	≥ 2.000 cycles	
Résistance à l'impact, méthode de test « grosse bille » selon EN 13329, annexe H	≥ 1.600 mm	
Résistance aux tâches EN 438 - 2	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4	
Gonflement en épaisseur ISO 24336	≤ 18 %	
Poiçonnement statique la constante de exposition ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	
Effet d'un pied de meuble EN 424 (pied de type 0)	Aucun changement d'aspect ni dommage visible	
Effet d'une chaise à roulettes EN 425	25.000 cycles	
Résistance aux micro-rayures selon EN 16094	≤ MSR-A2	
Résistance du profil longitudinal / transversal selon ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 3,5 kN/m	
Tolérances dimensionnelles de la carte selon ISO 24337	Longueur ± 0,5 mm Largeur ± 0,1 mm Épaisseur ± 0,5 mm	
Format	Classic	Large
Dimensions mm (Longueur x Largeur)	1.292 x 193	1.292 x 246
Épaisseur de l'élément	8	8
Sous-couche intégrée	oui, en liège	oui, en liège
Chanfreins	WV4	WV4

### Données emballage

Indications colis	Classic 7,5mm	Large 7,5mm
Pièces	8	8
m <sup>2</sup>	1,99	2,54
kg	13,64	17,00
Boîtes par palette	Palette perdue	Palette perdue
Pièces	448	336
Boîtes par palette	56	42
m <sup>2</sup>	111,71	106,79
kg	792	756

Veillez trouver des informations supplémentaires à l'arrière



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



### **Colour matching and surface texture**

Since slight variations in colour will occur due to inherent variation in the substrate, we recommend that components which are used side by side should be selected from the same production batch to ensure colour compatibility.

### **General information**

Careful checks of incoming materials is an essential part of any commercial transaction. It is recommended proceeding with these checks according to common statistical methods. Handling and storage of the products has to be done with care. The products should advisably be stored on a flat and dry base in a closed building. The panels must be stored in a frost-protected surrounding, preferred within temperature of 20°C (68°F) and 65% relative humidity. We recommend conditioning the final products according to the expected in-room climate (> 18 °C, 40 - 70 % relative humidity) prior to installation for min 48h. For further information, please visit [www.egger.com](http://www.egger.com).

### **Provisional note**

This technical data sheet has been carefully drawn up to the best of our knowledge. It is intended for information only and does not constitute a guarantee in terms of product properties or its suitability for specific applications. It is based on practical experiences, our own tests and correspond to our present state of knowledge. We accept no liability for any mistakes, errors in standards, or printing errors. In addition, technical modifications may result from the continuous development of the products, as well as from changes to standards and public law documents. Therefore, the content of these processing instructions cannot serve as instructions for use nor as a legally binding basis.