Aufbauempfehlung

		Aufbauempfehlung für Standardanwendungen		
Bodenbelag		**EGGER Design Green*Tec* Boden**		
Kleben	Klebstoff	**SikaBond®-151**	**SikaBond® AT-80N (CH)**	**SikaBond®-54 Parquet**
	Zahnung	Je nach Untergrundbeschaffenheit TKB B3 oder B6		
	Verbrauch	Ca. 600 – 950 g/m²		
Abdichtung	Abdichtungsbahn			
	Klebstoff			
	Zahnung			
	Verbrauch			
Ausgleichen	Spachtelmasse wenn Ebenheit n. DIN18202 bzw. SIA 414/2 nicht gegeben ist	**Sikafloor®-400 Level**	**Sikafloor®-400 Level AT (CH)**	**Sikafloor®-4020 FiberLevel (CH)**
	Verbrauch	Ca. 1,5 kg/m²/mm	Ca. 1,5 kg/m²/mm	Ca. 1,6 kg/m²/mm
Grundieren	Grundieren vor Ausgleichen	**Sikafloor®-01 Primer** (1:1 – 1:3 mit Wasser gemischt)	**Sikafloor®-02 Primer**	
	Verbrauch	Ca. 70 g/m²	Ca. 120 g/m²	
	Grundieren vor Direktverlegung	**Sika® Primer MB**	**Sika® Primer MB Rapid**	**Sika® Primer MR Fast**
	Verbrauch	Ca. 250 g/m² pro Rollschicht	Ca. 100 – 150g/m² pro Rollschicht	Ca. 100 – 150g/m² pro Rollschicht
Vorbereiten	Vorbereitung nach DIN 18356 bzw. SIA 253 z.B. reinigen, abschleifen, absaugen etc.			

Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

BUILDING TRUST		Aufbauempfehlung für Feuchtraumanwendung (Badezimmer)		
Bodenbelag		**EGGER Design Green*Tec* Boden**		
Kleben	Klebstoff	**SikaBond®-151**	**SikaBond® AT-80N (CH)**	**SikaBond®-54 Parquet**
	Zahnung	Je nach Untergrundbeschaffenheit TKB B3 oder B6		
	Verbrauch	Ca. 600 – 950 g/m²		
Abdichtung	Abdichtungsbahn	**Falls erforderlich bitte vorab technische Informationen einholen.**		
	Klebstoff			
	Zahnung			
	Verbrauch			
Ausgleichen	Spachtelmasse wenn Ebenheit n. DIN18202 bzw. SIA 414/2 nicht gegeben ist	**Sikafloor®-400 Level**	**Sikafloor®-400 Level AT (CH)**	**Sikafloor®-4020 FiberLevel (CH)**
	Verbrauch	Ca. 1,5 kg/m²/mm	Ca. 1,5 kg/m²/mm	Ca. 1,6 kg/m²/mm
Grundieren	Grundieren vor Ausgleichen	**Sikafloor®-01 Primer** (1:1 – 1:3 mit Wasser gemischt)	**Sikafloor®-02 Primer**	
	Verbrauch	Ca. 70 g/m²	Ca. 120 g/m²	
	Grundieren vor Direktverlegung	**Sika® Primer MB**	**Sika® Primer MB Rapid**	**Sika® Primer MR Fast**
	Verbrauch	Ca. 250 g/m² pro Rollschicht	Ca. 100 – 150g/m² pro Rollschicht	Ca. 100 – 150g/m² pro Rollschicht
Vorbereiten	Vorbereitung nach DIN 18356 bzw. SIA 253 z.B. reinigen, abschleifen, absaugen etc.			

Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Lagerung, Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte. Für den Fall, dass sich die Anwendungsparameter ändern, z.B. bei Abweichungen der Untergründe etc., oder bei anderweitiger Anwendung, wenden Sie sich bitte vorher an unsere Technische Beratung. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Produktanwender müssen sich stets auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktedatenblatts des betreffenden Produktes beziehen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Sika Technologies AG
TM Sealing & Bonding
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland
www.sika.com