

## FICHE TECHNIQUE

### EGGER Panneau de particules mince E1 BESCH P2

Recette : 172

Domaine d'application : Panneau de base pour tous types de revêtements.



### EGGER Panneau de particules mince E1 RAL P2

Recette : 173

Domaine d'application : parements pour portes intérieures.

## Panneau selon la norme EN 312-2

Caractéristiques mécaniques Valeurs moyennes	Unité	Recette 172	Recette 173
	[mm]	2,8 – 4,0	3,0 – 3,1
Densité	[kg/m <sup>3</sup> ]	selon usine	
Cohésion interne (traction perpendiculaire EN 319)	[N/m <sup>2</sup> ]	≥ 1,0	≥ 1,1
Résistance à la flexion EN 310	[N/m <sup>2</sup> ]	≥ 18	≥ 20
Module d'élasticité en flexion EN310	[N/m <sup>2</sup> ]	≥ 2200	≥ 2400
Teneur en humidité*1) EN 322	[%]	5-9	
Teneur en formaldéhyde*2) EN 120	[mg/100g]	E1	

Tolérances générales	Unité	Épaisseurs
	[mm]	2,8 – 4,0
Tolérances en longueur et en largeur EN 324	[mm]	± 2,0
Tolérance d'équerrage EN 324	[mm/m]	± 1,5
Tolérance de rectitude des bords EN 324	[mm/m]	≤ 1,5
Tolérance en épaisseur EN 324		
Panneau poncé	[mm/m]	± 0,10
Panneau non poncé		± 0,20
Panneau poncé sur une face		± 0,15
Tolérance de la masse volumique moyenne à l'intérieur d'un panneau EN 323 Par rapport à la valeur moyenne	[%]	± 10

\*1 A la livraison

\*2 Teneur en Formaldéhyde :

Selon l'Ordonnance sur l'interdiction des matières chimiques « ChemVerbotsV » – annexe au §1, paragraphe 3 du 14 octobre 1993 en relation avec la publication du BGA dans le journal de la santé publique n° 10/91 (p. 487-489) concernant les « procédures de contrôle des matériaux à base de bois », la valeur du perforateur pour les panneaux de particules non revêtus ne doit pas dépasser 8 mg HCHO pour 100g de panneau sec, pour une humidité ramenée à 6,5%. Il faut de plus respecter une valeur moyenne semestrielle glissante ≤ 6,5mg HCHO/100g atro.

Caractéristiques physiques	Unité	Épaisseurs	
	[mm]	2,8 – 4,0	
Classement réaction au feu			
selon EN 13986		Classe E	
Perméabilité à la vapeur d'eau EN 12524			
		μ humide	μ sec
Densité moyenne 600 kg/m <sup>3</sup>		15	50
Densité moyenne 900 kg/m <sup>3</sup>		20	50
Conductivité thermique EN 12524			
Densité moyenne 600 kg/m <sup>3</sup>	W/(m-K)	0.12	
Densité moyenne 900 kg/m <sup>3</sup>		0.18	
Isolation aux bruits aériens EN 13986			
EN 13986 (tableau 11)		$R = 13 \times \lg(m_A) + 14$ $m_A = \text{poids du panneau en surface kg/m}^2$	
Absorption acoustique EN 13986 (tab.10)			
Plage de fréquence			
entre 250 Hz et 500 Hz		0,10	
entre 1000 Hz et 2000 Hz		0,25	
Durabilité biologique EN 13986			
EN 335-3		Classe de danger 1 (sans contact au sol ; milieu sec 20°C/65% humidité relative)	
Teneur en PCP EN 13986			
EN 13986	[ppm]	< 5	

**Note:**

Les données de cette fiche reposent sur nos expériences et connaissances à ce jour. Sous réserve d'erreurs d'impression ou de norme. Du fait de l'évolution continue du produit, des normes et des documents légaux, certains paramètres techniques peuvent évoluer. Ces informations ne peuvent donc servir de garantie sur les caractéristiques produites ou l'aptitude à certains types d'utilisation.