

TECHNISCHES DATENBLATT

EGGER Dünn-MDF HD E1



Rezeptur: 635

Anwendung: Allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich sowie als hochverdichtete Spezialplatte für hochwertige Lackierungen von Sandwich-Elementen.

Plattentyp nach EN 622-5

Mechanische Eigenschaften Plattenmittelwerte	Einheit	Wert
Plattendicke	[mm]	> 2,5 – 5,0
Dichte	[kg/m ³]	werksspezifisch
Querzugfestigkeit EN 319	[N/mm ²]	≥ 1,8
Biegefestigkeit EN 310	[N/mm ²]	≥ 23
Biege- Elastizitätsmodul EN 310	[N/mm ²]	≥ 2700
Plattenfeuchte *1 EN 322	[%]	5-9
Formaldehydgehalt *2 EN 120	[mg/100g]	E1

Allgemeine Toleranzen	Einheit	Wert
Plattendicke	[mm]	> 2,5 – 5,0
Längen- und Breitentoleranz EN 324	[mm]	± 3,0
Rechtwinkligkeit EN 324	[mm/m]	≤ 1,0
Kantengeradheitstoleranz EN 324	[mm/m]	≤ 1,5
Dickentoleranz EN 324 geschliffene Platten ungeschliffene Platten einseitig geschliffene Platten	[mm]	± 0,10 ± 0,20 ± 0,15
Grenzabweichung Dichte (zum Mittelwert)	[%]	± 10,0

Bauphysikalische Eigenschaften	Einheit	Wert	
Plattendicke		> 2,5 – 5,0	
Brandverhaltensklasse			
EN 13986 (< 9mm)		Klasse E	
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl EN 13986			
		μ feucht	μ trocken
Mittlere Rohdichte 600 kg/m ³		15	20
Mittlere Rohdichte 800 kg/m ³		20	30
Wärmeleitfähigkeit EN 13986			
Mittlere Rohdichte 600 kg/m ³		0,1	
Mittlere Rohdichte 800 kg/m ³	W/(m*K)	0,14	
Luftschalldämmung EN 13986			
EN 13986		$R = 13 \times \lg(m_A) + 14$ (m_A = Plattenflächengewicht [kg/m ²])	
Schallabsorption EN 13986			
Frequenzbereich			
250 Hz bis 500 Hz		0,10	
1000 Hz bis 2000 Hz		0,20	
Biologische Dauerhaftigkeit EN 13986			
EN 335-3		Gefährdungsklasse 1 (ohne Erdkontakt; Trocken 20°C/65% RLF)	
PCP Gehalt EN 13986			
EN 13986	[ppm]	< 5	

*1 Bei Auslieferung

*2 Formaldehyd Gehalt:

Nach der Chemikalienverbotsverordnung vom Oktober 1993 in Verbindung mit DIBt-Richtlinie über Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe vom Juni 1994 darf bei unbeschichteten Faserplatten ein Perforatorgrenzwert (photometrisch) von 8 mg HCHO/100g atro Platte bei einer Materialfeuchte von 6,5% nicht überschritten werden. Der gleitende Halbjahresmittelwert beträgt max. 7 mg HCHO/100 g atro Platte.

Vorläufigkeitsvermerk:

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen mit und besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Merkblattes weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.