

Fiche technique

Egger Eurodekor & Eurodekor Plus & Eurodekor Flammex



Description produit : panneau décoratif à base de bois revêtu d'un papier décor imprégné de résine mélamine pour utilisation en aménagement intérieur.

Panneaux support possibles : panneaux de particules bruts EGGER Eurospan, panneaux de fibres EGGER MDF, panneaux EGGER OSB Combiline ou panneaux alvéolaires EGGER Eurolight

Caractéristiques des surfaces de tous les produits mélaminés Eurodekor selon la norme EN 14322

	Norme	Unité	Valeur	
Défaut d'aspect de surface				
• Points	EN 14323	[mm ² /m ²]	≤2	
• Longueur	EN 14323	[mm/m ²]	≤20	
Résistance à la rayure	EN 14323	[N]	≥1,5 ^{*)}	
Résistance aux tâches	EN 14323	[niveau]	≥3	
Tendance aux fissures	EN 14323	[niveau]	≥3	
Résistance à l'abrasion En fonction de la composition du revêtement, différentes classes peuvent être atteintes.	EN 14323	[Nombre de tours]	Classe	IP (Point initial)
			1 (décors imprimés incl. avec encres perlescentes)	<50
			2	≥50
			3A (décors imprimés avec overlay & Eurodekor Plus HR; décors unis < 120 g/m ²)	≥150
			3B (décors unis ≥ 120 g/m ²)	≥250
			4	≥350
Propriété antibactérienne	ISO 22196	[niveau]	activité antibactérienne certifiée	
Résistance à la lumière sous lampe à arc au xénon	EN 438-2	[niveau]	≥ 4 échelle des gris	

^{*)} A l'exception des décors avec encres perlescentes

Tolérances générales de tous les produits mélaminés Eurodekor selon la norme EN 14322

	Norme	Unité	Epaisseurs		
			< 15 mm	15 à 20 mm	> 20 mm
Épaisseur • construction standard	EN 14323	[mm]	±0,3 pour les classes 1 & 2		±0,5
	EN 14323	[mm]	+0,5/-0,3 pour les classes 3A, 3B et 4		
• construction surface multicouche (Eurodekor Plus & Flammex) épaisseur totale *2)			±0,5		±0,5
Longueur et largeur • Dimensions commerciales • Éléments découpés	EN 14323	[mm]	±5	±5	±5
		[mm]	±2,5	±2,5	±2,5
Planéité	EN 14323	[mm/m]	--	≤2*3)	≤2*3)
Écaillage des bords • Dimensions commerciales • Éléments découpés	EN 14323	[mm]	≤10	≤10	≤10
	EN 14323	[mm]	≤3	≤3	≤3

*2) L'épaisseur finale inclut le revêtement sur les deux faces.

*3) Uniquement pour une construction papier équilibrée sur les deux faces

Réaction au feu Euroclasses

	Panneau support	Construction standard	Construction multicouche	Classement conventionnel selon EN 13986
Eurodekor Mélaminé support particules	Eurospan (p. de particules) (densité ≥ 600 kg/m³)	X		D-s2, d0 (≥ 9mm) *4) 5)
Eurodekor Plus Mélaminé support particules			X	
Eurodekor MDF	MDF (p. de fibres) (densité ≥ 600 kg/m³)	X		D-s2, d0 (≥ 9mm) *5)
Eurodekor Plus MDF	EGGER MDF (p. de fibres) (densité ≥ 600 kg/m³)		X	D-s2, d0 (≥ 9mm) *5)
	Panneau support	Construction standard	Construction multicouche	Classement selon EN 13501-1
Eurodekor Flammex	Eurospan p. de particules P2		X	B-s2, d0 (12 - 38 mm)
Eurodekor Flammex	Eurospan p. de particules P3		X	B-s2, d0 (16 - 38 mm)
Eurodekor MDF Flammex	EGGER MDF Flammex		X	B-s2, d0 (12 - 38 mm)

*4) Les classements conventionnels (CWFT: Classified Without Further Testing) ne nécessitent aucun rapport d'essai; pour le 8 mm (support particules), un rapport d'essai justifiant le classement Euroclasse D-s1,d0 est disponible sur demande

*5) sans lame d'air à l'arrière du panneau à base de bois

Réaction au feu classement M

Le classement M selon NF P 92-501 est maintenu pour les produits non soumis au marquage CE, comme les matériaux pour l'ameublement ou les panneaux minces non mis en œuvre. Par arrêté ministériel, tous les produits classés Euroclasse ont une correspondance avec le classement M, l'inverse n'est en revanche pas possible. Quel que soit le système, des classements conventionnels (CWFT: Classified Without Further Testing) sont établis pour certains matériaux standard. Tout autre résultat doit être justifié par un rapport d'essai effectué auprès d'un organisme accrédité. Les panneaux mélaminés Eurodekor (support particules ou MDF) sont par convention Euroclasse D et répondent à l'exigence M3.

Les panneaux mélaminés Eurodekor E1E05 TSCA P2 de 12 mm à 25 mm sont quant à eux classés M2 (rapport d'essai sur demande).

Eurodekor Plus – caractéristiques *7)

	Norme	Unité	Eurodekor Plus ML/MW06
Épaisseur du revêtement de surface	EN 14322	[mm]	~0,60
Module d'élasticité	EN 310	[N/mm ²]	≥3500
Résistance au choc, bille de petit diamètre	EN 438-2	[N]	≥20
Résistance au choc, bille de grand diamètre	EN 438-2	[mm]	≥800

*7) Eurodekor Plus : test réalisé sur la base d'un support panneau de particules de 19 mm classé P2 selon la norme EN 312

Eurodekor – information sur les épaisseurs (exemple 19 mm)

	Eurodekor	Eurodekor Feelwood ML03	Eurodekor Flammex FR03	Eurodekor Plus ML/MW06
Épaisseur nominale support	19,0 mm	19,0 mm	19,0 mm	19,0 mm
Épaisseur finale totale	19,0 mm	19,6 mm	19,6 mm	20,2 mm

Eurodekor Plus & Flammex – aperçu de l'offre

Type de produit	Applications	Avantages
Eurodekor Plus HR	Eléments de meuble avec résistance à l'abrasion renforcée (plateaux de bureau, surfaces de travail spéciales) HR = construction multicouche avec film overlay transparent <u>Non applicable pour décors unis, blancs ou décors avec encres perlescentes</u> ^{*6)}	Haute résistance à l'abrasion
Eurodekor Plus ML/MW	Eléments de meuble avec performances améliorées de la surface (façades, portes) ML = construction multicouche avec sous-couche marron MW = construction multicouche avec sous-couche blanche => <u>uniquement pour décors blancs.</u>	Haute résistance aux impacts et meilleure résistance en flexion, très bonne régularité de la surface
Eurodekor Flammex	Eléments de meuble et d'agencement répondant à des exigences élevées en matière de comportement au feu (parement murs et plafonds) FR03 = construction multicouche avec sous-couche spéciale sur les deux faces. L'épaisseur finale des panneaux mélaminés ignifuges Eurodekor Flammex est majorée de 0,6 mm par rapport à l'épaisseur nominale. Non réalisable avec Overlay et/ou autre sous-couche ML/MW	Caractéristique ignifuge

*6) exception uniquement après étude de faisabilité et validation de l'usine de production

Classe d'émission de formaldéhyde

Les émissions de formaldéhyde dépendent directement du panneau support utilisé. Les informations chiffrées sur ces émissions sont disponibles en consultant les fiches techniques concernées pour ces supports et disponible sur www.egger.com.

Selon le Décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011, les panneaux mélaminés EGGER Eurodekor E1E05 TSCA P2, E1E05 TSCA Hydro P3 et MDF E1E05 TSCA ST sont classés A+ .



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Correspondance des décors et finitions

Des variations de teinte d'un décor sont possibles en raison des tolérances lors de la production des papiers secs et des supports sur lesquels ils sont apposés. Nous préconisons d'y apporter une attention particulière avant toute juxtaposition de panneaux ou éléments de productions différées. Lors d'un contrôle de correspondance du décor ou de la finition, une faible différence entre le témoin et l'échantillon original est autorisée (échelle 4 selon la norme EN 14323). Pour le contrôle de correspondance de décors métallisés ou de décors contenant des encres perlées, l'échelle 3 est autorisée conformément à la norme EN 14323.

Résistance à la chaleur

Il faut différencier la résistance à la chaleur des panneaux EURODEKOR en fonction du temps d'exposition. En cas d'exposition permanente, la température maximale autorisée est 50°C. Nous tenons à vous informer qu'en cas d'exposition prolongée à une température supérieure à 50°C, des fissures peuvent apparaître à la surface du panneau. En cas d'installation de machines à rayonnement thermique, comme les ordinateurs portables, nous recommandons de veiller à ce qu'il y ait un espace suffisant entre la source de chaleur et la surface mélaminée de manière à éviter l'accumulation de chaleur et permettre son évacuation.

Propriété antibactérienne

La surface est hygiéniquement étanche et fermée et est à 99,9 % exempte de germes et de bactéries 24h après le nettoyage et la désinfection. Le produit ne contient aucune substance connue destinée à prévenir, combattre, disperser ou atténuer les organismes nuisibles. Notre produit n'est pas destiné à capturer, à combattre, à chasser ou à atténuer les parasites.

Recommandations générales

Nous recommandons un contrôle à réception des commandes selon méthode statistique courante. Les panneaux mélaminés EURODEKOR doivent faire l'objet d'un transport et d'un stockage soigneux. Ils doivent être stockés à plat, dans un local fermé à l'abri de l'eau et sans contact avec le sol. Les panneaux ne doivent pas être gelés avant stockage et le stockage doit se faire dans un environnement avec une température avoisinant 20° C et une humidité relative de 65%. En cas de conditions différentes, il convient de s'assurer d'un mode de conditionnement adapté afin d'assurer une qualité stable. Avant le montage/la mise en œuvre, les panneaux Eurodekor doivent être stabilisés quelques jours dans des conditions ambiantes similaires à celles de leur utilisation ultérieure prévue.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter la documentation disponible sur notre site internet www.egger.com.

MORE FROM WOOD.

Bien plus que du bois

Management de la Qualité ISO 9001:2015



Code : TD ED FR

Révision : 13

Validation : 06.09.2021

Informations complémentaires

Dans le cadre d'une reconnaissance par le FCBA de notre laboratoire intégré EGGER, les rapports d'essais internes réalisés sur nos PPSM Eurodekor peuvent être utilisés pour la certification des produits selon les marques NF des applications sectorielles suivantes : Ameublement, OEC, Crèche, Collectivités, Education et Santé.

Note :

Cette fiche de données techniques repose sur nos expériences et connaissances accumulées à ce jour. Du fait de l'évolution continue des normes et des documents légaux, certains paramètres techniques peuvent évoluer. Le contenu de cette fiche de données techniques ne peut donc servir de garantie sur les caractéristiques des produits ou l'aptitude à certains types d'utilisation. Sous réserve d'éventuelles modifications et d'erreurs d'impression.

